



检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW337

样品名称: 草坪砖

Sample Name

委托单位: 三河市春霞达丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW337

第1页共2页

ATHA		THE THE	TANA NAV				
样品名称		检验类别	委托检验				
委托单位	三河市春霞达丰建材有限公司	商。标					
生产单位	三河市春霞达丰建材有限公司	等级	C ₆ 30				
生产日期		样品编号					
来样日期	2016年03月18日	规格型号	300 mm×300 mm×80mm				
样品数量		样品状态	块状, 外观完好				
检验依据	JC/T 945-2005《遗水砖》						
检验项目	1. 株區鐵度 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.						
	经检验,送检样品的抗压强度的检验结果符合标准 JC/T 945-200: 中抗压强度等级 Cc30 的技术指标要求。						
检验结论		語館					
Maria Land	签发日期: 2016 年 04 月 01 日 (检验测试章)						

12 审核: <u>14</u>7

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW337

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
認	抗压强度/MPa (抗压强度等级 Cc30)	李均值	単块最小值	乎均值	单块最小值	開朝
		≥30.0	≥25,0	33.0	31,2	

(以下空白)

备注: (此处空白)