

2012003004M

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW181

样品名称:

Sample Name

委托单位: 河北省张北县新势力保温材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



2012003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

	and the second				The state of the s
A		(AT-)	TAA	COO I	TETA OF
	Zern		. 711	1 1 1 A A	AA/ EX L
THE RESERVE TO SERVE THE PARTY.	27111	LINU. I	AUG		W181

第1页共2页

	10.): 201303AW161	THING.	火、大工火		
样品名称		检验类别	类托检验		
委托单位	河北省张北县新势力保温材料有限公司	商。标			
生产单位	河北省张北县新势力保温材料有限公司	等级	語語		
生产日期		样品编号			
来样日期	2015年03月05日	规格型号	子於型 200		
样品数量	Toke Control of the C	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板:原强度、耐水) 2. 柔韧性				
	*经检验,送检样品的拉伸粘接强度(柔韧性的检验结果符合标准JG149-2003;				
检验结论					

准: (批

核: dn

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管圧中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW181

第2页共2页

	ATHAT	160 11 -11			
序号	检验项目		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板)/MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上 ≥0.10, 破坏界面在膨	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上 0.11, 破坏界面在膨	合格
	柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	胀聚苯板上	· 服聚苯板上 3.0	100mm

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。