



检验报

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC006

样品名称: 普通混凝土小型空心砌块

Sample Name

受检单位: 三河市齐心庄镇吉银建材厂

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC006

第1页共2页

認能	是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一				
检验结论	* 经 检 验 , 抽 检 样 品 GB/T 15229-2011 中密度等级 1 结果符合标准 GB/T 15229-201	200 级的技术。 1 中强度等级 N	指标要求: 抗压强度的检验		
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度 2. 抗压强度 2. 抗压强度 3. 加强度 3. 加强				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
样品状态	块状,外观完好	抽样基数	10000 块		
抽样日期	2015年04月09日	抽样数量	16英25765		
抽样人	王明轩,张紫	等级	MU10.0 级		
抽样地点	企业成品库房	通识标			
生产单位	三河市齐心庄镇吉银建材厂	规格型号	MU10.0 级		
受检单位	三河市齐心庄镇吉银建材厂	生产日期			
产品名称	普通混凝土小型空心砌块	检验类别	神样检验		

备注: (此处空白)

批准、一个事核: 沙加 编制: 2八七十

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AC006

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项 结论
鍋	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1200 级)	≥1110, ≤1200	1200	
	抗压强度/MPa (强度等级 MU10.0)	平均值 最小值	平均值 最小值	
		≥10.0 ≥8.0	10.8 9.6	認

备注: (此处空台)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024