



## 检

# 验

# 报

## 告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW117

样品名称:

外保温粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京吴源华业新型装饰材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Tent of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW117

第1页共2页

しまっていません	1.03 3 (1.0.) 201304AWH7		THE PARTY OF THE P			
样品名称	外保温粘结砂浆	检验	类别	委托检验		
委托单位	北京吴源华业新型装饰材料有限公司	商	标	路路路		
生产单位	北京吴源华业新型装饰材料有限公司	等	级			
生产日期	<b>建筑路路路</b>	样品组	扁号			
来样日期	2015年04月02日	规格	민号	40kg/集		
样品数量	10kg	样品》	犬态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外	保温系统	路路			
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验 剂的技术指标要求。*	示准 JG 149-2003 中胶料				
	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	TATE	E COM	月04日		
备注:(此处堂面)			的發展	けった		
		7945	THE REAL PROPERTY.	The state of the s		

批准:

市核ライダ

编制:多小一大

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW117

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果		单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.88	SE S	
		14年	≥0.40	0.72	26	200
2000	拉伸粘接强度	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上		50-92-2	44744 4474 4474
	(与膨胀聚苯板) /MPa		≥0.10. 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在 胀聚苯板		<b>冷格</b>
457	可操作时间/6		1.5~4.0	2.0		

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

电话: 010-51164723

邮编: 100024