

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW131

三九八江

样品名称:	抹灰保温砂浆	
Sample Name		
委托单位: Client	涿州市明通建筑材料厂	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW131

第1页共2页

し、いいまして(1)	(0.): <u>201400AW151</u>			
样品名称	抹灰保温砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	涿州市明通建筑材料厂	商标	明达	
生产单位	涿州市明通建筑材料厂	等级	DP M5	
生产日期		样品编号		
来样日期	2014年06月09日	规格型号	干粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	GB/T 25181-2010《预拌砂浆》			
检验项目	1. 保水率 2. 14d 拉伸粘结强度 3. 28d 抗压强度			
	经检验,送检样品的保水率 检验结果符合标准 GB/T 25181-2 的技术指标要求。	、14d 拉伸粘结强度 010 中干混抹灰砂浆-	、28d 抗压强度 普通抹灰砂浆 N	
检验结论		(海)		
	签	发日期: 2014年 0	8月12日	
各注,(計分	10-12-40-120-12-40-17-0 10-12-40-170-12-41-17-41-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17	一	THU THE	

备汪:(此处空白)

准:

编 制:





电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW131

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (干混抹灰砂 菜-普通抹灰砂 菜 M5)	检验结果	单项结论
	保水率/%	≥88	89	合格
2	14d 拉伸粘结强度 /MPa	> 0.15	0.27	合格
3	28d 抗压强度/MPa	≥5.0	6.0	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。

电话: 010-51164723

邮编: 100024