

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW262

样品名称:	抹面胶浆
Sample Name	
委托单位:	唐山市丰润区汇佳保温材料厂
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心(2012)建材质监认字(24星

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW262	第1页 #2至
THE PERSON AND THE PE	第1页共2页

样品名称	抹面胶浆	检验类别	委托检验		
委托单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	<b>喜山市丰润区汇佳保温材料厂 商标</b>			
生产单位	唐山市丰润区汇佳保温材料厂	等级	超起		
生产日期		样品编号	24-04-7-14 24-04-04-04		
来样日期	2014年02月24日	规格型号	干粉型		
样品数量	10kg	样品状态	粉状,无结块		
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 2. 柔韧性 3. 可操作时间				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的* 面胶浆的技术指标要求。* <b>签发</b> 日	期: 2014年04	月 28 日		
<u> </u>					

备注: (此处空白)

准: 批

制:

**种验测试**点等



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201402AW262

第2页 共2页

		1 3 ( ) 1	和 2 次 天 2 次	
检验项		标准要求 (抹面胶浆)	检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 1 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨	合格
	耐冻融	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨	合格
柔韧性 (水泥基)	抗压强度/ 抗折强度	≤3.0	2.9	合格
可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格
	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa 柔韧性 (水泥基)	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 耐水 /MPa 耐冻融 柔韧性 抗压强度/ (水泥基) 抗折强度	(抹面胶浆)   ≥0.10,   破坏界面在膨胀聚苯板上   ≥0.10,   破坏界面在膨胀聚苯板上   ≥0.10,   破坏界面在膨胀聚苯板上   ≥0.10,   破坏界面在膨胀聚苯板上   ≥0.10,   破坏界面在膨胀聚苯板上   ≥0.10,   被坏界面在膨胀聚苯板上   < 3.0	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m³,

