



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW005

样品名称: 轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位: 北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW005

第1页共2页

样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	秦乾龄 2552		
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商。标			
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5		
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年09月05日	规格型号	400mm×200mm×250mm		
样品数量		样品状态	块状,外观完好		
检验依据	GB/T 15229-2011《軽集料混凝土小型空心砌块》				
检验项目	1.密度等級 5.2. 机压强度 5.2.5 元 5.2.				
	经检验,送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 900 级的技术指标要求;抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。				
检验结论	签发日期: 2014年 09(月 25日 (检验测试章)				
备注:(此处					
A Total Company of the Paris	The state of the s	and the second second second	The state of the s		

批准:

核: 74

制:



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409AW005

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
超	密度等级/(kg/m³) (密度等级 900 级)	≥810, ≤900	860	12 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
路	抗压强度/MPa	平均值最小值	平均值最小值	
認	(强度等级 MU3.5)	> 3.5 > 2.8	3.6	

(以下空白)

备注: (此处空白)