



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW264

样品名称: 聚氨酯复合防火保温板

Sample Name

委托单位: 北京鑫悦晟华保温建材有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW264

第1页共3页

The second secon			
样品名称	聚氨酯复合防火保温板	检验类别	★托检验 → P.T.→ P
委托单位	北京鑫悦晟华保温建材有限公司	商标	\$367545TE
生产单位	北京鑫悦晟华保温建材有限公司	等级	Biggsoft
生产日期		样品编号	はないない
来样日期	2015年04月29日	规格型号	ないる。
样品数量	34977-677-677-60	样品状态	板状, 外观完好
检验依据	GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 GB/T 10294-2008《绝热材料稳态集 GB/T 8810-2005《硬质泡沫塑料吸 GB/T 8811-2008《硬质泡沫塑料尺 GB/T 8812.1-2007《硬质泡沫塑料尺 GB 50404-2007《硬泡聚氨酯保温的 Q/DXXYQ0001-2014《聚氨酯复合 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃	他阻及有美特性 水率的測定》 寸稳定性试验2 由性能的测定等 が水工程技术规 防火保温板》	的测定 防护热板法》 方法》 末1部分:基本弯曲试验》
检验项目	1. 垂直于板面方向的抗拉强度 4. 尺寸稳定性 5. 吸水率	2. 表观密度 6. 弯曲变形	
检验结论	*依据标准 GB/T 6343-2009、GB/T 8811-2008、GB/T 8812.1-2006、检验,送检样品的垂直于板面方向 寸稳定性、吸水率、弯曲变形的长的技术指标要求;燃烧性能等级的粒状建筑材料 B ₁ (C) 级难燃材料 (签:	7、GB 50404-20 的抗拉强度、 企验结果符合析 企验结果符合析 制品)的技术。 发日期: 201	007 规定的试验方法进行 表观密度、导热系数、尺 准 Q/DXXYQ0001-2014 准 GB 8624-2012 中平板
77.07	THE CALLED CALLED	PLANTA	TA IN THE REST OF THE PARTY OF

备注: (此处空台)

批准光弧人工事核

Ant.

编制:

& ex

1

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201504AW264

第2页共3页

序号	检验项目				标准要求	检验结果	单项结论
The state of the s	复合板	垂直于板面方向的 抗拉强度/MPa			≥0.10	200	合格
20	哲学	第	观密	度/ (kg/m³)	3223	2836525	00合格
33	路	导热系数(平均温度: 25.00±2°C)/[W/(m·K)] 尺寸稳定性/% (70°C±2°C下) 吸水率/% 弯曲変形/mm		≤0.024	0.023(平均温 度: 25.00°C)		
4	認			1.0	0.87	PAR I	
5	222				2.6	2.208	
6	经			曲变形/mm	≥6.5	2020	合格
認	复合			燃烧增长速率 指数, (W/s)	€250	236	合格。
松林	板芯材	る場合		火焰横向蔓延未 到达试样长翼 边缘, m	✓试样边缘	< 试样边缘	
75	語	性能等级(Bi		600s 的总放 热量, MJ	\$	13.43.4	2000年
で記	報			60s 内焰尖高度, mm	€150	56.34.55	是备
	語			60s 内燃烧滴落 物引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	持合
好			24	氧指数值,%	≥30	123000	合格。

备注:(1)垂直于板面方向的抗粒强度依据标准 GB 50404-2007 规定的试验方法进行检验;

- (2) 表观密度依据标准 GB/T 6343-2009 规定的试验方法进行检验;
- (3) 导热系数依据标准 GB/T 10294-2008 规定的试验方法进行检验:
- (4) 尺寸稳定性依据标准 GB/T 8811-2008 规定的试验方法进行检验:
- (5) 吸水率依据标准 GB/T 8810-2005 规定的试验方法进行检验;
- (6) 弯曲变形依据标准 GB/T 8812.1-2007 规定的试验方法进行检验。

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

TEST REPORT


中心编号(No.): 201504AW264

第3页共3页

样品名称

聚氨酯复合防火保温板

(样品照片)



备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。