





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW037

样品名称:	外墙涂料	34
Sample Name		
委托单位: Client	北京豫宏盛旺涂料有限公司	
检验类别: Test Type	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW037

第1页共2页

上, 口, 知明 之 (工,	(0.): <u>201303B W 037</u>	LACTURE OF	0.53 C) D C)		
样品名称	外墙涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	商标	宏旺		
生产单位	北京豫宏盛旺涂料有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2013年03月26日	规格型号			
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 低温稳定性 4. 干燥时间 5. 涂膜外观 6. 对比率 7. 耐碱性 8. 耐洗刷性 9. 涂层耐温变性 10. 耐水性 11. 耐沾污性 12. 耐人工气候老化性				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目检验格品的技术指标要求。* 签发	验结果符合标准 GB/ 日期: 2013 年 04 (检验测	用 18日		

备注: (此处空白)

批准: 罗文章 核: 子獎权 编制: 本

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303BW037

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈均 匀状态	无硬块,搅拌后呈均 匀状态	符合
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	符合
3	低温稳定性	不变质	不变质	符合
4	干燥时间 (表干)/h	≤2	0.5	合格
5	涂膜外观	正常	正常	符合
6	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.87	0.88	合格
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
8	耐洗刷性/次	≥500	500	合格
9	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
10	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
11	耐沾污性 (白色和浅色)/%	≤20	18	合格
12	耐人工气候老化性 (白色和浅色)	250h, 不起泡、不剥落、无裂纹, 粉化《】 级, 变色《2级		合格

备注:(此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说 明 Notice

- I、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"批准、审核、编制"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。
 - Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

