





报告 验 检

> TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC022

样品名称:	弹性质感涂料				
Sample Name					
受检单位:	北京昊源华业新型装饰材料有限公司				
Client					
检验类别:	抽样检验				
Test Type					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC022

第1页共2页

1 - 1 - 1	1NO.): 201302BC022		第1贝共2贝		
产品名称	弹性质感涂料	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京吴源华业新型装饰材料有限公司	产品批号			
生产单位	北京吴源华业新型装饰材料有限公司	生产日期	2013年02月20日		
抽样地点	公司仓库	商标			
抽样人	张嫚 陈嘉宇	规格型号	1型		
抽样日期	2013年02月28日	抽样数量	5kg		
样品状态	无结块粉状	抽样基数	3t		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JC/T 2079-2011《建筑用弹性质感涂层材料》				
检验项目	1. 涂膜外观 2. 干燥时间 3. 低温贮存稳定性 4. 初期干燥抗裂性 5. 粘结强度 6. 耐水性 7. 耐碱性 8. 耐冲击性				
检验结论	*经检验,抽检样品的涂膜外观、干燥抗裂性、粘结强度、耐水性、耐碱/JC/T 2079-2011 中 II 型的技术指标要求	生、耐冲击性。*	31111111		

备注: (此处空白)

批准是加入軍核: 王奘和 编制: 一十

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302BC022

第2页共2页

1	1 2 (110.):			1 11 - 11	
序号	检验项目		标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
i	涂膜外观		无开裂,颜色均匀 一致	无开裂,颜色均匀 一致	符合
2	干燥时间 (表干) /h		€3	0.5	合格
3	低温贮存稳定性		无结块、无凝聚、 无组成物分离	无结块、无凝聚、 无组成物分离	符合
4	初期干燥抗裂性 (6h)		无裂纹	无裂纹	符合
5	粘结强度 /MPa	标准状态	≥ 0.60	0.80	合格
		耐水处理	> 0.40	0.56	合格
		冻融循环 处理	≥ 0.25	0.42	合格
6	耐水性 (7d)		涂层无起鼓、开 裂、剥落,允许轻 微变色	无起鼓、开裂、剥 落, 无变色	符合
7	耐碱性 (7d)		涂层无起鼓、开 裂、剥落,允许轻 微变色	无起鼓、开裂、剥 落, 无变色	符合
8	耐冲击性		无裂纹、剥落以及 明显变形	无裂纹、剥落、无 明显变形	符合

(以下空白)

备注: (此处空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

说明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com

