



检

验

员 芒

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW109

WYA	THE	HITH	OFF		
THU T	CHI		1		
TANT	THU	AAI	PAR	TIT	THA
	THE		TUT	TUT	-
	1				

样品名称:

连锁砌块专用砂浆

Sample Name

委托单位:

三河市靖航宇建材有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW109

第1页共2页

Transfer of the second				
样品名称	连锁砌块专用砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	三河市靖航宇建材有限公司	是商品		
生产单位	三河市靖航宇建材有限公司	等。级	МЬ 7.5	
生产日期	2015年07月	样品编号		
来样日期	2015年08月03日	规格型号	开 粉型 0.00	
样品数量	20kg	样品状态	粉状,无结块	
检验依据	JC 860-2008《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》			
检验项目	1. 抗區强度 - 2. 密度 - 2. 密度 - 2. 密度 - 2 2 2 2 2 2 2 2			
检验结论	*经检验,送检样品的抗压型 JC 860-2008 中强度等级 Mb7.5 的技术	医度、密度的检验 长指标要求。* 1期: 2015年 09		
		(检验测	THE PARTY OF THE P	
备注:(此处				
	MITAINAMA	LITTI		

批 准:

制:



址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723 邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508AW109

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (强度等级 Mb7.5)	检验结果	单项结论
ES ES	抗压强度/MPa		8.0	是各种
22	密度/ (kg/m³)	≥1800	1860	路魯語
797	49-14-14-14-1	(以下空白)	CHARPAR	262724

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.16。