



# 检

验

报

告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW212

样品名称:

轻集料混凝土空心砌块

Sample Name

委托单位:

北京铭剑创业装饰材料有限公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(	No.): 201602AW212	1月115日上	第1页共2页				
样品名称	轻集料混凝土空心砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	商标	はいる。				
生产单位	北京铭剑创业装饰材料有限公司	等级	MU3.5				
生产日期	经的影響	样品编号					
来样日期	2016年02月25日	规格型号	400mm×200mm×120mm				
样品数量		样品状态	块状,外观完好				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型变心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度						
	*经检验, 送检样品的密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1000 级的技术指标要求: 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU3.5 的技术指标要求。*						
检验结论	語の記述を		THE STATE OF THE S				
	签发日期: 2016年 03月 03日						
	验测试章						
各注:(非为	たから) しょうしょうしょう		<b>冷藤</b> 新社 第二				

批准: 核: 业 审

制设建艺

检验单位地址: 北京市朝阳区常庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW212

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	密度等级/ (kg/m³) (密度等级 1000 级)	≥910, ≤1000		950		合格
2	抗压强度/MPa (强度等级 MU3.5)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥3.5	≥2.8	3.6	3.4	

(以下空白)

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注: (此处空台)