



2012003084M



(2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW016

DMTC

样品名称: DP-抹灰砂浆

Sample Name

委托单位: 北京市宏鑫涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
(2012)建材质监试字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW016

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------------|--|------|------------|
| 样品名称 | DP-抹灰砂浆 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 北京市宏鑫涂料厂 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 北京市宏鑫涂料厂 | 等 级 | DP-HR-M7.5 |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2014 年 06 月 24 日 | 规格型号 | 干粉型 |
| 样品数量 | 20kg | 样品状态 | 粉状, 无结块 |
| 检验依据 | DB11/T 696-2009 《干混砂浆应用技术规程》 | | |
| 检验项目 | 1. 凝结时间 2. 强度 | | |
| 检验结论 | *经检验, 送检样品的凝结时间、强度的检验结果符合标准 DB11/T 696-2009 中 M7.5 普通抹灰砂浆的技术指标要求。* | | |
| 备注: (此处空白) | | | |

签发日期: 2014 年 08 月 16 日

(检验测试章)

检验测试章

批 准:

审 核:

编 制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW016

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | 标准要求 (M7.5 普通 抹灰砂浆) | 检验结果 | 单项结论 |
|-----------------------|------------|--------|---------------------------|------|------|
| 1 | 凝结时间, h | | 3 ~ 8 | 3.75 | 合格 |
| 2 | 强度, MPa | 抗压强度 | ≥ 7.5 | 8.0 | 合格 |
| | | 拉伸粘结强度 | ≥ 0.20 | 0.36 | 合格 |
| (以下空白) | | | | | |
| 备注: 配比: 粉: 水=1: 0.13。 | | | | | |

