



2012003084M

C2012)建材质监认字(24号)

存档

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC275



样品名称: SF 憎水膨珠保温砂浆

Sample Name

受检单位: 北京恒鑫腾达建筑材料中心

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012) 建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC275

第 1 页 共 2 页

产品名称	SF 憎水膨珠保温砂浆	检验类别	抽样检验
受检单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	生产日期	2014 年 03 月
生产单位	北京恒鑫腾达建筑材料中心	规格型号	——
抽样地点	企业成品库房	商 标	恒鑫
抽 样 人	王明轩 苏亮	等 级	——
抽样日期	2014 年 04 月 28 日	抽样数量	100kg
样品状态	颗粒与干粉料的混合物，无结块	抽样基数	5t
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心		
检验依据	GB/T 20473-2006 《建筑保温砂浆》 GB/T 10303-2001 《膨胀珍珠岩绝热制品》		
检验项目	1. 干密度            2. 抗压强度            3. 导热系数            4. 燃烧性能级别 5. 憎水率		
检验结论	<p>*经检验，抽检样品的干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能级别的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中Ⅱ型的技术指标要求；憎水率的检验结果符合标准 GB/T 10303-2001 的技术指标要求。*</p> <p>签发日期：2014 年 06 月 16 日</p> <p>(检验测试章)</p>		
备注：（此处空白）			

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC275

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
1	干密度/(kg/m <sup>3</sup> )	301~400	326	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.52	合格
3	导热系数(平均温度: 25.00℃)/[W/(m·K)]	≤0.085	0.078	合格
4	燃烧性能级别	A 级	A 级	合格
5	憎水率/%	≥98	98	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1:0.80。

