



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW141

201507DW141

样品名称: 气泡混合轻质土用发泡剂

Sample Name

委托单位: 江西中交轻砼建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
National Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW141

第 1 页 共 2 页

样品名称	气泡混合轻质土用发泡剂	检验类别	委托检验
委托单位	江西中交轻砼建材有限公司	商 标	中交牌
生产单位	江西中交轻砼建材有限公司	等 级	—
生产日期	2015 年 02 月 26 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 07 月 16 日	规格型号	—
样品数量	500mL	样品状态	液态
检验依据	JC/T 2199-2013《泡沫混凝土用泡沫剂》 CJJ/T 177-2012《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》		
检验项目	1. 标准气泡柱静置 1h 的沉降距      2. 标准气泡柱静置 1h 的泌水量 3. 气泡群密度                      4. 新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值		
检验结论	*依据标准 JC/T 2199-2013 规定的试验方法进行检验, 送检样品的标准气泡柱静置 1h 的沉降距、标准气泡柱静置 1h 的泌水量、气泡群密度、新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值的检验结果符合标准 CJJ/T 177-2012 中发泡剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 07 月 17 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Test Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201507DW141

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
1	标准气泡柱静置 1h 的沉降 距/mm	$\leq 5$	3	合格
2	标准气泡柱静置 1h 的泌水 量/mL	$\leq 25$	23	合格
3	气泡群密度/(kg/m <sup>3</sup> )	48~52	50	合格
4	新拌气泡混合轻质土静置 1h 的湿容重增加值/ (kN/m <sup>3</sup> )	$\leq 0.5$	0.4	合格

(以下空白)

备注: (1) 发泡剂稀释比例: 泡沫剂: 水=1:60;

(2) 1m<sup>3</sup> 气泡混合轻质土原材料配比(设计湿容重 5.35 kN/m<sup>3</sup>):

水泥(P·O 42.5): 水: 气泡群=300kg: 200kg: 703.2L。

