



# 检验 报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC355

样品名称:

面砖勾缝料

Sample Name

受检单位:

北京京卫宏远工贸有限公司

Client

检验类别:

抽样检验

Test Type

国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2009003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC355

第1页共2页

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	WITH COLUMN TO THE PARTY OF THE			
面積勾缝料 人名 自己 自己	检验类别	抽样检验		
北京京卫宏远工贸有限公司	产品批号	<b>阿里拉斯</b>		
北京京卫宏选工贸有限公司	生产日期	部。		
企业成品库房 十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	商标	京卫宏选		
体系字 苏充 5000000	规格型号	50kg/卷		
2012年02月28日	抽样数量	20kg		
**************************************	抽样基数	22751235		
建筑材料工业干泥砂浆产品质量监督检验测试中心				
JG 158-2004《胶粉浆苯颗粒介培外保温系统》				
1. 建伸粘结器度				
*经检验, 抽检样品的拉伸粘结强度的检验结果符合标准 JG 158-2004 中面稀勾缝料的技术指标要求。*				
签发日期: 2012年 03 月 19 日				
	(检验	金测试章)		
室台) (1) (1) (1) (1)		23/3/19		
	北京京卫宏选工贸有限公司 北京京卫宏选工贸有限公司 企业成品库房 陈嘉宇 苏亮 2012年 02月 28日 粉状 建筑材料工业干混砂浆产 JG 158-2004《胶粉聚苯 1. 拉伸粘结强度 *经检验, 抽检样品的拉伸粘结验 中面稀勾缝料的技术指标要求。*	面砖勾缝料 检验类别 产品批号 北京京卫宏运工贸有限公司 产品批号 北京京卫宏运工贸有限公司 生产日期 企业成品库房 商 标 版稿字 苏壳 规格型号 2012年02月28日 抽样数量 粉状 建筑材料工业干泥砂浆产品质量监督检验师 JG 158-2004《股粉聚苯颗粒外墙外保温》 1. 拉伸粘结强度 *经检验, 指检样品的拉伸粘结强度的检验结果符中面砖勾缝料的技术指标要求。*		

批准: Janes

审核:

王芝加、编制:



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201202AC355

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
1,457,45	拉伸結 結强度 /MPa	常温常态 14d	≥ 0.60	0.82	20 24 C
		耐水(常温常态 14d, 浸水 48h, 放置 24h)	≥0.50	0.68	120

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=4: 1。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



### 说 明

#### Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和缔缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
  This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、木报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

#### 本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China,

邮编(Post Code); 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com