

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW233

样品名称:	47.547.54 粉刷石膏5-427.547.562
Sample Name	
委托单位:	北京申发华美建筑材料有限公司
Client	

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW233

第1页共2页

1 2 14 3 1-	WELL TO THE TANK THE	The state of the s	ンベンベーン		
样品名称	粉刷在青年	检验类别	委托检验		
委托单位	北京申发华美建筑材料有限公司	商标			
生产单位	北京申发华美建筑材料有限公司	等级			
生产日期		样品编号	認總		
来样日期	2016年02月29日	规格型号	于粉型		
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块		
检验依据	GB/T 28627-2012《抹灰石膏》				
检验项目	1. 抗折强度 2. 抗压强度 3. 拉伸粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品的抗折强度、果符合标准 GB/T 28627-2012 中底层起	未灰石膏的技术指	标要求。*		
的批析		期: 2016年03 (检验测	THE THE		

批准:

多年 审核: 光机

编制:

SALE

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201602AW233

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (底层抹灰石膏)	检验结果	单项结论
	抗折强度/MPa	≥2.0	2.68	200 A
2	抗压强度/MPa	#10 F34	5.70	合格。
33	拉伸粘结强度/MPa	≥0.4	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:0.40。