





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC212

样品名称:	网格布
Sample Name	
受检单位: Client	北京五洲泡沫塑料有限公司
检验类别:	抽样检验

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC212

第1页共2页

立口力的	回4 左	to the areas	11.44.17.47		
产品名称	网格布	检验类别	抽样检验		
受检单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	产品批号			
生产单位	北京五洲泡沫塑料有限公司	生产日期	的是统		
抽样地点	企业成品库房	商标			
抽样人	陈嘉宇 苏亮	规格型号	160g/m ²		
抽样日期	2013年02月28日	抽样数量	5m ²		
样品状态	网状, 外观完好	抽样基数	1000m ²		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 单位面积质量 2. 耐碱断裂强力 3. 耐碱断裂强力保留率 4. 断裂应变				
	THE PROPERTY AND PROPERTY AND PARTY.	THE EAST PRINTER	PHILIPPED TRAIN		

备注:(此处空白)

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201302AC212

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (耐碱网布)	检验结果	单项结论
	单位面积质量1 (g/m²)		≥130	167	合格
耐碱断裂强力/ 2 (N/50mm)	耐碱斯梨强力/	经向	>750	1025	合格
	(N/50mm)	纬向	≥750	1123	合格
耐碱断裂强力保 3 /%	耐碱断裂强力保留率	经向	≥ 50	70	合格
	1%	纬向	≥ 50	73.	合格
	断梨应变/%	经向	\$5.50	4.1	合格
		纬句	€5	4.0	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



邮编: 100024

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): sj13146197542@126.com