





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW012

杆品名称:	工人口。何水顺丁,10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~10~1			
Sample Name				
委托单位: Client	北京博盛达装饰工程有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type	주민 원류 강남이 하고 마양당으로 조사하게 보고 양생인 그렇지 않는 아니다. 이 사이			

(国家)。建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业于混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW012

第1页 共2页

1 - 2 - July - 2 / 7	10.). 2015057111012	E PACT PALL TO THE	STATE OF STATE OF			
样品名称	耐水腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	北京博盛达载饰工程有限公司	商标	博盛达			
生产单位	北京博盛达装饰工程有限公司	等级				
生产日期	2013 年 02 月	样品编号				
来样日期	2013年03月05日	规格型号	千粉型			
样品数量	20kg	样品状态	粉状, 无结块			
检验依据	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》					
检验项目	1. 初期千燥抗裂性 (3h) 2. 粘结强度					
检验结论	*经检验,送检样品的初期干燥符合标准JG/T 298-2010 中耐水型()		1.月.01.月			

备注: (此处空台)

批准:

编



检验单位地址;北京市朝阳区管产中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

部編: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201303AW012

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 [耐水型(N)]	检验结果	单项结论
	初期千燥抗裂性 (3h)		h) 无裂纹	无聚致	合格
2 粘结强度	#bl/⊈ m vm.	标准状态	> 0.50	0.72	含格
	7076 121/E , MP8	浸水后	>0.30	0.56	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水-1:0.36.

/ 张珊季

说 明 Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和騎鋒章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议。应于收到报告之日起十五日内向本中心提出, 逾期恕不 受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164723 51164718

网址 (Web): http://www.dmtc.org.en/

电子邮箱(E-mail): sj13146197542@126.com