



报告 检验

REPORT TEST

中心编号(No.): 201404AC146

样品名称:	OPT BI 聚苯板 TOP TOP TO
Sample Name	
受检单位: Client	北京长盛佳新型建材有限公司
检验类别: Test Type	抽样检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC146

第1页共3页

产品名称		The Park of the park					
	B ₁ 聚苯板	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京长盛佳新型建材有限公司	生产日期	2014年01月				
生产单位	北京长盛佳新型建材有限公司	规格型号	1200mm × 600mm × 90mm				
抽样地点	企业成品库房	商标					
抽样人	王明轩,苏亮	等级	B ₁ 级000000000000000000000000000000000000				
抽样日期	2014年04月07日	抽样数量	20块 00000000000000000000000000000000000				
样品状态	板状, 外观完好	抽样基数	20m³				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》						
检验项目	1. 表观密度 2. 压缩强度 3. 导热系数 4. 燃烧性能等级						
检验结论	*经检验,抽检样品的表观容合标准 GB/T 10801.1-2002 中 1 美结果符合标准 GB 8624-2012 中品)的技术指标要求。*	类的技术指标要	求; 燃烧性能等级的检明 + B ₁ (C) 级难燃材料(新				

备汪:(此处空白

批准:





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC146

第2页共3页

序号	检验项目		检验项目标准要求		检验结果	单项 结论	
	表观密度,kg/m³				> 15.0	18.1	合格
2	压缩强度,kPa			类	≥60	105	合格
3	导热系数, W/(m·K)				≤0.041	0.040(平均温度: 25.00℃)	合格
	燃烧能级		燃烧增长速率指数, (W/s)	<250		214	合格
			火焰横向蔓延未到达 试样长翼边缘, m	<试样边缘		<试样边缘	合格
			600s 的总放热量, MJ	€15		12.2	合格
	(B ₁		60s 内焰尖高度, mm		≤150	124	合格
	级人		60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	天	引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	合格
		氧指数值,%		3	≥30	32	合格

(以下空白)

备注:燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价 该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

(样品照片)

中心编号(No.): 201404AC146 第 3 页 共 3 页 样 品 名 称 B₁ 聚苯板



备注: (此处空白)