



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW119

样品名称:	大方中方一、瓷砖粘接剂中方中方中方
Sample Name	
THE STATE OF THE S	
委托单位:	涿州市雪丰建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW119

第1页共2页

4-5-14-56	20110111111	7 70 1	20 20 200	
样品名称	瓷砖粘接剂	检验类别	委托检验	
委托单位	涿州市雪丰建材有限公司	商标	如组建	
生产单位	涿州市雪丰建材有限公司	等级	現現時	
生产日期		样品编号	32398	
来样日期	2017年07月07日	规格型号	于粉型	
样品数量	20kg	样品状态	粉状。	
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》			
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 漫水后的拉伸胶粘强度			
检验结论	*经检验,送检样品的拉伸胶粘原强验结果符合标准JC/T 547-2005 中普通型*		的技术指标要求。	
	望認認認認認	人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	PIRUTION	
备注:(此处		理學是		
THAT	A DEPT AND HALL AND HALL HALL	TACH DE	TATHTA	

批准: (

市核: 光和

编制:苏高

(1)

检验单位地址。北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201707AW119

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 [普通型胶粘剂 (CI)]	检验结果	单项结论
	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5	0.8	150 88 ST
223	浸水后的拉伸胶粘强度 /MPa	≥0.5	0.5	合格

电话: 010-51164723

邮编: 100024

备注: 配比: 粉:水=4:1。

说明

Notice

- 1、本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if crased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾 期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。
 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 7、本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址(Address):北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话(Tel):(010)51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): dmtc2007@163.com



