

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125

样品名称:	吊顶 GRP 天花板
Sample Name	
委托单位: Client	四川远鸣科技有限公司
检验类别:	多。 秦托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125

第1页共2页

I. C > M 2 (1	0.).	I P PASTE TO	TADYLAUY			
样品名称	吊顶 GRP 天花板	检验类别	委托检验			
委托单位	四川远鸣科技有限公司	商标	是紹建			
生产单位	四川远鸣科技有限公司	等级	認認理			
生产日期	可認認認	样品编号	認認器			
来样日期	2014年08月19日	规格型号	智智器			
样品数量	2m²	样品状态	板状 500			
检验依据	GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 燃烧性能等级					
	*经检验,送检样品的燃烧性能等级的检验结果符合标准 GB 8624-2012 中平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级 B ₁ (B) 级的技术 指标要求。					
检验结论			一种			
			14年09月04日 (检验测试章)			
46246	457.454.23457.7	THE THEFT	科验证 :2000			

备注:(此处空白)

批准是如今市核:张和

编制:





检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW125

第2页共2页

序号	認問	检验项目	标准要求	检验结果	单项结论
		燃烧增长率指数 /(W/s)	≤120	18	合格
選	燃烧	火焰横向蔓延长度	<试样边缘	未达到试样边缘	符合
性能 1 B ₁ (B) 级	THAT	600s 的总放热量 /MJ	€7.5	4.6	合格
	HOTE	60s 内焰尖高度 /mm	≤150	45	合格
	認	60s 内燃烧滴落物 引燃滤纸现象	无引燃滤纸 现象	无引燃滤纸 现象	符合
	館	氧指数值/%	≥30	42 550	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)



电话: 010-51164723

邮编: 100024