

265-750001

Д-Дур 1149

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип Материала	Двухкомпонентный полиуретановый грунт
Область Применения	Столярные Изделия Внутреннего Применения / Столярные Изделия Наружного Применения
Замечания	D-DUR PRIMER 1149 дает хорошую защиту от проникновения влаги, снижает риск проступания смолы и пожелтения сучков. Дает хорошее наполнение и выравнивания. Подходит для ДВП, сосны и многих других пород дерева. При добавлении Д-дур отвердителя в результате химической реакции образуется полиуретан

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Связующее	Алкид
Содержание Сухих Веществ	Около 55 % весовых включая отвердитель
Вязкость При Поставке	Тиксотропный
Плотность	Около 1,29 кг/л
Отвердитель	7000-012009
Разбавитель	6500-044001
Срок Хранения	12 месяцев в оригинальной, не вскрытой упаковке, при хранении в условиях приведенных ниже. После истечения срока годности свяжитесь с нашей технической службой для уточнения возможности использования.
Условия Хранения	От 15 до 25 °С в чистом, сухом помещении.

НАНЕСЕНИЕ

Способы	Распыление
Условия Нанесения	Температура подложки, воздуха и материала 20-25 °С при относительной влажности около 55 % .
Соотношение компонентов	Основа : Отвердитель : Разбавитель 10:3 :2-5 по объему

Вязкость при Нанесении	20-40 сек DIN cup 4 при 23 °C зависит от используемого оборудования Количество и выбор разбавителя зависит от вида нанесения и типа оборудования.
Наносимое Количество	Около 125-150 мкм мокрой пленки
Время Жизни	Около 4 час. при 20 °C
Очистка	6500-008001
Утилизация	Утилизация в соответствии с местным законодательством.
Комментарии	Наносится различными методами распыления, однако следует избегать нанесения с подогревом.

УСЛОВИЯ ВЫСЫХАНИЯ

Высыхание при Повышенной Температуре	Температура	20	40
	(°C)		
	Время до (час)		
	Шлифуемый	4-5	2-3
	Должен быть отвержден при мин. 18°C. Время сушки действительно при условиях когда вентиляция делает возможным постепенное испарение растворителей и когда условия не мешают процессу отверждения. Перед штабелированием деталей необходимо их охладить до температуры не превышающей 35°C. Параметры сушки действительны для 125мкм мокрой пленки.		
Дополнительная Информация по Сушке	Высыхание зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, времени, и т.д. Пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки для уточнения параметров сушки на вашей линии.		

СВОЙСТВА СУХОЙ ПЛЕНКИ

Цвет	БЕЛЫЙ
-------------	-------

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Информация по Безопасности Труда и Охране Окружающей Среды	Для более детальной информации пожалуйста обращайтесь к Паспорту Безопасности (SDS).
Комментарии	

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



STAINWOOD

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТЕЙНВУД АКМ»

ОГРН 1147847557153 • ИНН 7814165188 • КПП 781401001 • ОКПО 82173718
Р/С 40702810580000006055 В ФИЛИАЛЕ ОПЕРУ ОАО БАНК ВТБ В
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ • БИК 044030704 • К/С 30101810200000000704

**Ограничение
Ответственности**

Только для промышленного использования. Техническая информация и советы по использованию, приведенные в этом документе, основаны на исследованиях и опыте компании Акзо Нобель и являются достоверными, но в то же время не являются гарантиями. В связи с тем, что компания Акзо Нобель не имеет возможности контролировать в полном объеме условия транспортировки, хранения и применения материала, покупатель должен сам определять соответствие материала планируемыми задачам. Настоящее техническое описание отменяет действие более ранних его версий. Исключение составляют специально оговоренные и зафиксированные в письменном виде оговорки, которые покупатель согласовывает с компанией Акзо Нобель на основании правил компании Акзо Нобель.