

Краска Д-дур база 01 белая / D-DUR WHITE 01**AkzoNobel**

Tomorrow's Answers Today

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип Материала	2-х компонентная полиуретановая краска
Область Применения	Столярные изделия наружного применения / Столярные изделия внутреннего применения
Дополнительная Информация	Продукт тиксотропный с хорошей устойчивостью к подтекам, подходит для нанесения на кромки и профили.
Подходящий Праймер	Д-дур грунт, УС грунт
Дополнительный Номер Материала	56150
Замечания	Краска обладает хорошей стойкостью к атмосферным воздействиям. Реагирует с отвердителем Д-дур с образованием полиуретана. Тиксотропные свойства материала позволяют использовать его на вертикальных поверхностях, таких как, например, окна. При работе с окнами предварительно рекомендуется нанесение праймер, например УС-грунт.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Связующее	Алкид
Содержание Сухих Веществ	Около 59 % весовых
Вязкость При Поставке	Тиксотропный
Плотность	Около 1,25 кг/л
Отвердитель	7000-012009 (Д-Дур)- 30%
Разбавитель	6500-020001 (218) или DSI- 30%
Срок Хранения	12 месяцев в оригинальной, не вскрытой упаковке, при хранении в условиях приведенных ниже. После истечения срока годности свяжитесь с нашей технической службой для уточнения возможности использования.
Условия Хранения	От 15 до 25 °С в чистом, сухом помещении.


НАНЕСЕНИЕ

Способы	Распыление
Условия Нанесения	Температура подложки, воздуха и материала 20-25 °С при относительной влажности около 55 % .
Соотношение компонентов	Покрытие : Отвердитель : Разбавитель 10:3 :2-5 по объему

Краска Д-дур база 01 белая / D-DUR WHITE 01

7-7-2011

страница 2 / 3



Вязкость при Нанесении	20-40 сек DIN cup 4 при 23 °C зависит от используемого оборудования Количество и выбор разбавителя зависит от вида нанесения и типа оборудования.
Наносимое Количество	Около 120 мкм мокрой пленки
Время Жизни	Около 4 час. при 20 °C
Очистка	6500-008001
Утилизация	Утилизация в соответствии с местным законодательством.
Комментарии	Может наноситься разным распылительным оборудованием, методом электростатики, избегать подогрева материала при нанесении.


УСЛОВИЯ СУШКИ

Сушка при Повышенной Температуре	Температура (°C)	20	40
	Время до (час)		
	Шлифуемый	4-5	2-3
	Штабелируемый	8	-4
Должен быть отвержден при мин. 18°C. Время сушки действительно при условиях когда вентиляция делает возможным постепенное испарение растворителей и когда условия не мешают процессу отверждения. Перед штабелированием деталей необходимо их охладить до температуры не превышающей 35°C.			
Дополнительная Информация по Сушке	Высыхание зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, времени, и т.д. Пожалуйста свяжитесь со службой технической поддержки для уточнения параметров сушки на вашей линии.		

СВОЙСТВА СУХОЙ ПЛЕНКИ

Глянец	Около 25-30 при 60°. Конечный глянец покрытия зависит от различных условий: метода нанесения, количества нанесенного материала, условий сушки, и т.д.
Цвет	01 база белая

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



**Информация по
Безопасности Труда и
Охране Окружающей
Среды**

Для более детальной информации пожалуйста обращайтесь к
Паспорту Безопасности (SDS).

Комментарии

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**Ограничение
Ответственности**

Только для промышленного использования. Техническая информация и советы по использованию, приведенные в этом документе, основаны на исследованиях и опыте компании Акзо Нобель и являются достоверными, но в то же время не являются гарантиями. В связи с тем, что компания Акзо Нобель не имеет возможности контролировать в полном объеме условия транспортировки, хранения и применения материала, покупатель должен сам определять соответствие материала планируемым задачам. Настоящее техническое описание отменяет действие более ранних его версий. Исключение составляют специально оговоренные и зафиксированные в письменном виде оговорки, которые покупатель согласовывает с компанией Акзо Нобель на основании правил компании Акзо Нобель.