



Общество с ограниченной ответственностью

«Рутим»

ИНН 7810025180 КПП 780201001 ОГРН 1057810217387

e-mail: info@rutim-spb.ru, www.rutim-spb.ru

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, оф. 120, тел./факс (812) 534-65-65

Исх. № 110/ИЦ от 10.10.2016 г

Генеральному директору ООО «Эс энд Эйч ТЕХНОЛОДЖИ»
Школе Андрею Анатольевичу

Результаты испытаний
образцов двух составов покрытий, представленных ООО «Эс энд Эйч ТЕХНОЛОДЖИ»,
проведенных в испытательном центре в период с 01 августа 2016 г по 07 октября 2016 г
(на 9 листах)

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9.401-91 по методу Б.

Объектами испытаний явились изготовленные и представленные Заказчиком образцы следующих покрытий для древесины:

- S&N Technology "TERRACE OIL 2 in 1" Защитное масло-воск для садовой мебели и террас. Цвет: палисандр.

- S&N Technology "WOOD OIL 2 in 1" Защитное масло-воск. Цвет: венге.

Образцы нанесены на деревянные подложки – по 4 шт каждого. По одному образцу оставлено в качестве контрольного. Результаты испытаний представлены в таблице.

Таблица

№ п/п		Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение для образца						
				"TERRACE OIL 2 in 1"			"WOOD OIL 2 in 1"			
1	2		3	1/1	1/2	1/3	2/1	2/2	2/3	
				4	5	6	7	8	9	
1	цвет пленки покрытия		Визуально	До проведения испытаний: палисандр						венге
				После проведения испытаний:						
2	Оценка декоративных свойств покрытия через 1 цикл испытаний:		ГОСТ 9.407-2015							
	изменение блеска		визуально	0 баллов (без изменения)						0 баллов (без изменения)
	изменение цвета		визуально	0 баллов (без изменения)						0 баллов (без изменения)
	грязеудержание		визуально	0 баллов (отсутствие)						0 баллов (отсутствие)

Общество с ограниченной ответственностью "Солнечный берег"

ИНН 77-07-0000000

ОГРН 1077707000000

77 (отсутствие)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Оценка декоративных свойств покрытия через 3 цикла испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	изменение блеска	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
7	Оценка защитных свойств покрытия через 3 цикла испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
8	Оценка декоративных свойств покрытия через 5 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	изменение блеска	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Оценка защитных свойств покрытия через 5 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015	растрескивание визуально (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов
	выветривание визуально (отсутствие) 0 баллов							
	отслаивание визуально (отсутствие) 0 баллов							
	сморщивание визуально (отсутствие) 0 баллов							
	образование пузырей визуально (отсутствие) 0 баллов							
10	Оценка декоративных свойств покрытия через 7 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015	изменение блеска визуально (без изменения) 0 баллов	0 баллов (без изменения) 0 баллов	0 баллов (без изменения) 0 баллов	0 баллов (без изменения) 0 баллов	0 баллов (без изменения) 0 баллов	0 баллов (без изменения) 0 баллов
	изменение цвета визуально (без изменения) 0 баллов							
	грязеудержание визуально (отсутствие) 0 баллов							
11	Оценка защитных свойств покрытия через 7 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015	растрескивание визуально (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов	0 баллов (отсутствие) 0 баллов
	выветривание визуально (отсутствие) 0 баллов							
	отслаивание визуально (отсутствие) 0 баллов							
	сморщивание визуально (отсутствие) 0 баллов							
	образование пузырей визуально (отсутствие) 0 баллов							



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Оценка защитных свойств покрытия через 15 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
16	растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
17	Оценка декоративных свойств по- крытия через 20 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	изменение блеска	визуально	2 балла (хорошо различимое изменение блеска) 1 балл					
	изменение цвета	визуально	(очень слабое изменение цвета- посветление) 2 балла (слабое изменение цвета-посветление) 0 баллов (отсутствие)					
	гравеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
17	Оценка защитных свойств покрытия через 20 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Оценка декоративных свойств по- крытия через 25 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	изменение блеска	визуально	2 балла (хорошо различимое изменение блеска) 1 балл (очень слабое изменение цвета- посветление) 0 баллов (отсутствие)					
	изменение цвета	визуально						
	грязеудержание	визуально						
19	Оценка защитных свойств покрытия через 25 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
20	Оценка декоративных свойств по- крытия через 30 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	изменение блеска	визуально	2 балла (хорошо различимое изменение блеска) 1 балл (очень слабое изменение цвета- посветление) 0 баллов (отсутствие)					
	изменение цвета	визуально						
	грязеудержание	визуально						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Оценка защитных свойств покрытия через 42 цикла испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
26	Обобщенная оценка внешнего вида: декоративные свойства покрытия, балл защитные свойства покрытия, балл	ГОСТ 9.407-2015	АД2 А30	АД2 А30	АД2 А30	АД2 А30	АД2 А30	АД2 А30

Заключение:

Система покрытия - Защитное масло-воск для садовой мебели и террас S&N Technology "TERRACE OIL 2 in 1", цвет-палисандр, в умеренно-холодном климате (УХЛ1, тип атмосферы II), сохраняет защитные свойства в течение 5 лет до балла А30 и декоративные свойства в течение 5 лет до балла АД2.

Система покрытия - Защитное масло-воск S&N Technology "WOOD OIL 2 in 1", цвет- венге, в умеренно-холодном климате (УХЛ1, тип атмосферы II), сохраняет защитные свойства в течение 5 лет до балла А30 и декоративные свойства в течение 5 лет до балла АД2.

Результаты, представленные в протоколе испытаний, распространяются только на исследуемые образцы.

Руководитель ИЦ



Ю.В. Котова