



Общество с ограниченной ответственностью

«Рутин»

ИНН 7810025180 КПП 780201001 ОГРН 1057810217387

e-mail: info@rutil-spb.ru, www.rutil-spb.ru

РФ, 194021, г. Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., д. 49, оф. 120, тел./факс (812) 534-65-65

Исх. № 65/ИЦ от 20.06.2016 г

Генеральному директору ООО «Эс энд Эйч ТЕХНОЛОДЖИ»
Школе Андрею Анатольевичу

Результаты испытаний

образцов двух составов покрытий, представленных ООО «Эс энд Эйч ТЕХНОЛОДЖИ»,
проведенных в аккредитованном испытательном центре в период с 10 мая 2016 г по 15 июня 2016 г
(на 7 листах)

Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9.401-91 по методу 6. Образцами испытаний явились изготовленные и представленные Заказчиком образцы следующих покрытий: Защитно-декоративные составы для деревянных поверхностей ТУ 2313-003-27445233-2016: S&N «Лазурь. Биозащита древесины 3 в 1» Цвет: натуральный; Масло для деревянных поверхностей ТУ 2311-007-27445233-2016: S&N "Tegase oil 2 in 1". Цвет: натуральный. Образцы нанесены на деревянные подложки – по 4 шт каждого. По одному образцу оставлено в качестве контрольного. Результаты испытаний представлены в таблице.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	НД на метод испытания	Фактическое значение для образца						
			S&N «Лазурь. Биозащита древесины 3 в 1»			S&N "Tegase oil 2 in 1"			
1	2	3	1/3	2/3	3/3	1/4	2/4	3/4	

1 цвет пленки покрытия

Визуально

До проведения испытаний:
Бесцветный (прозрачный)

Бесцветный (прозрачный)

2 Оценка декоративных свойств покрытия через 1 цикл испытаний:

изменение блеска

ГОСТ 9.407-2015
визуально

изменение цвета

визуально

грязеудержание

визуально

0 баллов
(без изменения)
0 баллов
(без изменения)
0 баллов
(отсутствие)

0 баллов
(без изменения)
0 баллов
(без изменения)
0 баллов
(отсутствие)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Оценка защитных свойств покрытия	ГОСТ 9.407-2015						
4	через 1 цикл испытаний: растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
5	Оценка декоративных свойств по- крытия	ГОСТ 9.407-2015						
	через 2 цикла испытаний: изменение блеска	визуально	0 баллов (без измене- ния)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без измене- ния)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (без измене- ния)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без измене- ния)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
5	Оценка защитных свойств покрытия	ГОСТ 9.407-2015						
	через 2 цикла испытаний: растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Оценка декоративных свойств покрытия через 3 цикла испытаний: изменение блеска	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
7	Оценка защитных свойств покрытия через 3 цикла испытаний: растрескивание	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
8	Оценка декоративных свойств покрытия через 5 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	изменение блеска	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Оценка декоративных свойств покрытия через 10 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	изменение блеска	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	1 балл (очень слабое изменение)	1 балл (очень слабое изменение)	1 балл (очень слабое изменение)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
13	Оценка защитных свойств покрытия через 10 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	растрескивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
14	Оценка декоративных свойств покрытия через 15 циклов испытаний:	ГОСТ 9.407-2015						
	изменение блеска	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	1 балл (очень слабое изменение)	1 балл (очень слабое изменение)	1 балл (очень слабое изменение)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Оценка защитных свойств покрытия через 15 циклов испытаний: растрескивание	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
16	Оценка декоративных свойств покрытия через 20 циклов испытаний: изменение блеска	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	2 балла (слабое изменение)	2 балла (слабое изменение)	2 балла (слабое изменение)
	изменение цвета	визуально	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)
	грязеудержание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
17	Оценка защитных свойств покрытия через 20 циклов испытаний: растрескивание	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	выветривание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	отслаивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	сморщивание	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)
	образование пузырей	визуально	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Оценка декоративных свойств покрытия через 24 циклов испытаний: изменение блеска	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	0 баллов (без изменения)	2 балла (слабое изменение)	2 балла (слабое изменение)	2 балла (слабое изменение)
19	Оценка защитных свойств покрытия через 24 циклов испытаний: растрескивание выветривание отслаивание сморщивание образование пузырей	ГОСТ 9.407-2015	0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие)	0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие) 0 баллов (отсутствие)
20	Обобщенная оценка внешнего вида: декоративные свойства покрытия, балл защитные свойства покрытия, балл	ГОСТ 9.407-2015	АД0 А30	АД0 А30	АД0 А30	АД2 А30	АД2 А30	АД2 А30

Заключение:

Система покрытия - Защитно-декоративные составы для деревянных поверхностей ТУ 2313-003-27445233-2016: S&N «Лазурь. Био-защита древесины 3 в 1». Цвет: натуральный, в умеренно-холодном климате (УХЛ1, тип атмосферы II), сохраняет защитные свойства в течение 3 лет до балла А30 и декоративные свойства в течение 3 лет до балла АД0.

Система покрытия - Масло для деревянных поверхностей ТУ 2314-007-27445233-2016: S&N "Тегасе oil 2 in 1". Цвет: натуральный, в умеренно-холодном климате (УХЛ1, тип атмосферы II), сохраняет защитные свойства в течение 3 лет до балла А30 и декоративные свойства в течение 3 лет до балла АД2.

Результаты, представленные в протоколе испытаний, распространяются только на исследуемые образцы.

Руководитель ИЦ



Ю.В. Котова