

TECHNICAL DATA SHEET ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ SMARTCOAT WM 690/695

Описание продукта:

Эмаль на водной основе для наружных и внутренних работ SMARTCOAT WM 690 предназначена для окраски деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений, окраски фасадов зданий и сооружений из минеральных связующих, таких как: асбестоцементный сайдинг, плиты и римская черепица, бетонные основы, цементные штукатурки, не глянцевая строительная керамика. Подходит для окраски и обновления ранее окрашенных воднодисперсионными красками поверхностей, а также для окраски гипсоволоконных (ГВЛ), древесноволокнистых (ДВП), древесно-стружечных (ДСП) плит и аналогичных материалов. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и гнили, благодаря антисептическим добавкам. Эмаль на водной основе SMARTCOAT WM 690 колеруется по международным цветовым каталогам: RAL, NCS, ACC и пр. После полного высыхания образует ровную полуматовую пленку с однородной поверхностью.

Общие свойства:

- высокая адгезия к различным поверхностям;
- хорошая укрывистость;
- высокая устойчивость к атмосферным воздействиям;
- повышенная светостойкость и стойкость к УФ-излучению;
- срок службы покрытия не менее 5 лет в зависимости от условий эксплуатации;
- экономичный расход.

Технические данные:

Вязкость по DIN-4, сек	100 сек.
Массовая доля нелетучих в-в, %	44-56%
Степень перетира, мкм, не более	25 мкм
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	48 часов
Плотность, г/см ³	1,20 — 1,36

Время высыхания:

От пыли при 20 °С, мин.	1-3 часа.
Полное высыхание при 20 °С, час	24 часа

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, влажности воздуха .



Условия хранения материала:

Температура хранения	от +5 до +30°C
Относительная влажность	60 ± 5%

Хранить материал в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от влаги, мороза и прямых солнечных лучей.

Срок годности: ёмкости с краской должны храниться тщательно закрытыми, в помещении, при температуре от +5°C до +50°C. Срок хранения не менее 18 месяцев.

Технология нанесения:

Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой (при окраске древесины влажность должна составлять 12±2%) и очищена от пыли и загрязнений. Температура воздуха должна быть выше +10°C, относительная влажность воздуха не более 60%. С ранее окрашенной поверхности нужно удалить рыхлые и отслаивающиеся слои краски. Поврежденные участки поверхности и трещины отремонтировать шпатлевкой. ВНИМАНИЕ! Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности необходимо не делать перерывов при нанесении продукта на поверхность и организовать работу таким образом, чтобы граница между новой и старой партиями приходилась на незаметное место (стыки панелей, углы)
Метод нанесения	Рекомендуется наносить валиком, кистью, распылением
Количество слоев	Рекомендуется нанесение в 2-3 слоя
Расход в один слой	80-150 г/м ² зависимости от впитывающей способности поверхности и способа нанесения
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой

Транспортировка:

Транспортировка	Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдении температурного режима от +5°C до +35°C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
-----------------	--



Меры безопасности:

Меры предосторожности	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.
-----------------------	---

Общие замечания:

Технические данные, предоставленные на **Эмаль на водной основе SMARTCOAT WM 690**, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием **Эмали на водной основе SMARTCOAT WM 690** необходимо убедиться, что она пригодна для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Поставщик несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.

