

TECHNICAL DATA SHEET ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ WINFLEX 695

Описание продукта:

Эмаль на водной основе для наружных работ WINFLEX 695 предназначена для окраски деревянных поверхностей снаружи, окраски окон и фасадов зданий и сооружений из минеральных связующих, таких как: асбестоцементный сайдинг, плиты и римская черепица, бетонные основы, цементные штукатурки, не глянецовая строительная керамика. Подходит для окраски и обновления ранее окрашенных воднодисперсионными красками поверхностей, а также для окраски гипсоволоконных (ГВЛ), древесноволокнистых (ДВП), древесно-стружечных (ДСП) плит и аналогичных материалов. Краска обеспечивает надежную защиту от плесени и водорослей, имеет в своем составе антисептические добавки. Эмаль на водной основе для наружных работ WINFLEX 695 колеруется по всем мировым цветовым каталогам: RAL, NCS и пр. После полного высыхания образует ровную полуматовую пленку с однородной поверхностью.

Общие свойства:

- высокая адгезия к различным поверхностям;
- высокая влагоустойчивость;
- возможность нанесения как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности;
- повышенная атмосферостойкость и стойкость к УФ-излучению;
- срок службы покрытия более 7 лет;
- экономичный расход.

Технические данные:

Вязкость по DIN-4, сек	100 сек.
Массовая доля нелетучих в-в, %	53,1%
Степень перетира, мкм, не более	25 мкм
Стойкость пленки к статическому воздействию воды, час, не менее	48 часов
Плотность, г/см ³	1,20 — 1,36

Время высыхания:

От пыли при 20 °С, мин.	15 мин.
Полное высыхание при 20 °С, час	1 час

Время высыхания зависит от толщины нанесенной пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

Условия хранения материала:

Температура хранения	от +5 до +30°C
Относительная влажность	60 ± 5%

Хранить материал в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от влаги, мороза и прямых солнечных лучей.

Срок годности: ёмкости с краской должны храниться тщательно закрытыми, в помещении, защищенном от температур выше +50°C и ниже +5°C. Срок хранения не менее 18 месяцев.

Технология нанесения:

Подготовка поверхности	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой (при окраске древесины влажность должна составлять 12±2%) и очищена от пыли и грязи. Обработку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить используя средства защиты для работы с канцерогенными веществами. Температура воздуха должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха менее 60%. С ранее окрашенной поверхности нужно удалить слабодержащиеся и отслаивающиеся слои краски. Способ удаления выбирается в зависимости от прочности подложки и типа краски (например, удаление стальной щеткой, горячей водой под давлением, гидropескоструйной обработкой или методом шлифования поверхности). Поврежденные участки поверхности и трещины отремонтировать шпатлевкой. ВНИМАНИЕ! Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности необходимо не делать перерывов при нанесении продукта на поверхность и организовать работу таким образом, чтобы граница между новой и старой партиями приходилась на незаметное место (стыки панелей, углы)
Метод нанесения	Рекомендуется наносить валиком, кистью и пневмораспылением
Количество слоев	1 (при нанесении грунтовочного слоя), 2 (при использовании как самостоятельное покрытие)
Расход на одно нанесение	80-150 г/м ² при нанесении в один слой в зависимости от впитывающей способности поверхности
Очистка инструмента	По окончании работ инструмент промыть водой

Транспортировка:

Транспортировка	Не опасный продукт. Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. При соблюдении температурного режима от +5°C до +35°C. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
-----------------	--



Меры безопасности:

Меры предосторожности	Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Обладает слабораздражающим действием на кожные покровы. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При попадании в желудочно-кишечный тракт обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении и при использовании средств индивидуальной защиты. Не смешивать с органическими растворителями и красками на их основе.
-----------------------	---

Общие замечания:

Технические данные, предоставленные на **Эмаль на водной основе для наружных работ WINFLEX 695**, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием **Эмали на водной основе для наружных работ WINFLEX 695** необходимо убедиться, что она пригодна для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.

