



AXIL 3000



**Вещество для защиты древесины.
Концентрированная микроэмульсия (МЭ)**

Назначение	Использование	Категория пользователей	Тип древесины
Фунгицид Инсектицид Термиты	Превентивное покрытие – Класс эксплуатации 1 – 3	Для промышленного применения - Лесопилка, - Кровельщики, - Столярное производство и т. д.	Строительная древесина: - Кровля, - Столярное производство (окна и т.д.), - Обшивка и т. д. Массивная древесина Материалы на основе древесины Хвойные/Лиственные

Физико-химические свойства

Концентрированная микроэмульсия (МЭ)
Внешний вид: бесцветная жидкость
Плотность (20°C): 1 кг/л
pH: нейтральный
Температура вспышки: > 99 ° C (негорючее вещество)
Без запаха
Активные биоцидные вещества:
- Циперметрин
- Пропиконазол
- Тебуконазол
- IPBC

Эффективность

Эффективно в качестве фунгицида, инсектицида, в борьбе с термитами

Эффективно против:
- базидиомицетов (кубической гнили и белой гнили),
- насекомые-ксилофаги и их личинки (усач домовый, древогрыз, точильщик),
- и термитов,

в качестве превентивного покрытия строительной древесины.

Эффективность продукта AXIL 3000 была установлена в соответствии со стандартом EN599 (Защита древесины: Критерии эффективности профилактических продуктов для консервации древесины на основании биологических испытаний) для того, чтобы защитить древесину от рисков классов эксплуатации 1, 2, 3,1 и 3,2 в соответствии со стандартом EN335, на основе унифицированных испытаний профилактической эффективности:

- EN46 и EN47 против усачей,
- EN118 и EN117 против термитов,
- и EN113 против базидиомицетов.

Эти проверки эффективности были проведены после ускоренного теста на старение EN73 (выпаривание) и EN84 (выщелачивание) для обеспечения устойчивости применения продукта AXIL 3000.

Применение

Продукт наносится на поверхность (окувание, распыление, автоклав с двойным вакуумом) или методом пропитки (автоклав «вакуум-давление»).

Средство начинает действовать немедленно и достигает оптимальной эффективности на этапе фиксации.

AXIL 3000 не изменяет внешний вид древесины.

Совместимо со всеми типами финишного покрытия.

Хорошо перемешать продукт перед использованием.

Приготовление готового к использованию продукта

Классы эксплуатации	Породы древесины	Метод нанесения	Раствор AXIL 3000
1 и 2	Хвойные/Лиственные	Короткое погружение Распыление	Хвойные и Лиственные: Критическое значение = 8,7 г/кв. м
3.1	Хвойные Лиственные	Короткое погружение Распыление Автоклав с двойным вакуумом	Хвойные: Критическое значение = 8,7 г/кв. м Лиственные: Критическое значение = 19,2 г/кв. м
1, 2, 3.1 и 3.2	Хвойные Лиственные	Автоклав «вакуум-давление»	Хвойные: Критическое значение = 4,3 кг/куб. м Лиственные: Критическое значение = 9,6 кг/куб. м

AXIL 3000 смешивается с водой в любых пропорциях и легко гомогенизируется.

Мы можем проводить периодические проверки образцов продукта, взятых из емкости для обработки, для химического анализа в наших лабораториях. Вы можете обратиться к сотрудникам технического или коммерческого отдела компании Sarpap & Cecil Industries по телефону +33 5 53 63 81 00.

Меры предосторожности

Влажность древесины во время обработки должна быть <25%.

Не обрабатывать замерзшую древесину.

Не обрабатывать древесину, которая может контактировать с пищевыми продуктами.

Выполнить предварительный тест для экзотических пород дерева или с высоким содержанием танина.

Чтобы обеспечить эффективность продукта, необходимо обработать торцы и спилы.

После полировки, распила и т.д. повторно обработать полученный продукт.

Для использования на открытом воздухе, обработанная древесина класса эксплуатации 3 должны быть обработана финишным покрытием.

Очистка инструмента

Вымыть инструменты и оборудование водой до высыхания продукта.

Расход

Обработка окунанием, распылением, автоклавом: разбавление продукта зависит от поглощения древесины и необходимого уровня удержания. Например:

Необходимый уровень удержания:	Поглощение древесины	Раствор AXIL 3000
8,7 г/кв. м	100 г/кв. м	8,7% м/м в воде или 8,7 литра AXIL 3000 + 91,3 литра воды = 100 литров готового к употреблению продукта
8,7 г/кв. м	200 г/кв. м	4,35% м/м в воде или 4,35 литра AXIL 3000 + 95,65 литра воды = 100 литров готового к употреблению продукта
8,7 г/кв. м	50 г/кв. м	17,4% м/м в воде или 17,4 литра AXIL 3000 + 82,6 литра воды = 100 литров готового к употреблению продукта
9,6 кг/куб. м	500 л/куб. м	1,92% м/м в воде или 1,92 литра AXIL 3000 + 98,08 литра воды = 100 литров готового к употреблению продукта

Расход продукта AXIL 3000 приводится с учетом готового раствора и варьируются в зависимости от породы древесины, размера и способа нанесения.

Обновлено: Июнь 2016 г.

Высыхание-Фиксация

Фиксация: 4 часа после стекания.

Высыхание: от 24 до 48 часов в проветриваемом помещении (зависит от типа древесины, ее впитывающей способности и погодных условий).

После обработки древесины следует хранить под крышей в течение не менее 24 часов и не подвергать воздействию погодных условий до восстановления стандартного уровня влажности.

Меры безопасности и охрана окружающей среды

См. информацию, изложенную в паспорте безопасности вещества.

При использовании биоцидов соблюдать меры безопасности. Перед использованием прочитать маркировку и информацию о продукте.

Классификация и маркировка

См. паспорт безопасности вещества.

Меры безопасности

Соблюдать действующие стандарты в области охраны здоровья.

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

Не вдыхать пар или туман, содержащий в себе продукт.

Во время работы нельзя есть, пить или курить.

Обязательные СИЗ: перчатки из латекса, неопрена или нитрила; защитные очки, каска, респиратор со сменным фильтром, защитный лицевой щиток для головы, лица и глаз; рабочая одежда, рабочая обувь или ботинки для остальной части тела.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре в сухом месте, защищенном от света и влаги.

Хранить в стандартных условиях, не подвергать воздействию отрицательных температур.

Обеспечить достаточную вентиляцию помещения.

Хранить вдали от пищевых продуктов, напитков и кормов для животных.

Хранить на герметичной площадке или в помещении со сливной зоной.

Окружающая среда

Остатки продукта, упаковка и другие отходы, связанные с использованием продукта, должны рассматриваться как опасные отходы. Владелец отходов несет полную ответственность за их утилизацию в специализированном центре в соответствии с действующим законодательством.

Неиспользованный продукт должен быть собран для повторного использования или утилизации.

В течение всего периода обработки древесины, необходимо убедиться в том, что ни один из компонентов продукта не попадает в почву.

Не выливать в канализацию или водоемы.

Обработанная древесина должна храниться после обработки под навесом, на непроницаемой жесткой поверхности, или в сочетании указанных выше условий, для того чтобы предотвратить попадание продукта в почву или воду.

Информация, содержащаяся в данном документе, предназначена для конечного пользователя. Она является лишь ориентировочной и не влечет за собой ответственность группы BERKEM, так как условия применения продукта находятся вне ее контроля. Характеристики продуктов зависят от условий хранения и применения. Предоставляемая информация отражает действующие правила и технические возможности, существующие на момент создания данного документа. Перед применением необходимо убедиться в том, что данный документ является самой последней версией, содержащей обновленную информацию.

Обновлено: Июнь 2016 г.