

Лак Д-Дур 2575-001251-180

Лак Д-ДУР - полуматовый тиксотропный двухкомпонентный полиуретановый лак с УФ-защитой для наружных работ.

Лак Д-ДУР разработан для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера из древесины, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности, а также стойкость поверхности к воздействию химикатов, влаги и прямого воздействия УФ-излучения.

Лак Д-ДУР подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак, а также в качестве грунтовочного лака.

Лак Д-ДУР может наноситься воздушным или электростатическим распылением.

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что:

-перед нанесением лака поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли.

-лак следует наносить в два или три слоя.

-хранить лак следует в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке с.	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л 20°C	Степень глянца	Огне-опасность
2575-001251	Бес-цветный	Полиуретановый двухкомпонентный лак	15 EI при 20°C	37 весовых%	1,00	25	огнеопасный

Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	Время жизни смеси
2575-001251	На 100 объемных частей лака Д-ДУР - 30 объемных частей отвердителя 1.871.1085 (Д-Дур)	800-00218 или DSI 30%	-	4 часа при 20°C

Сушка:

Температура	20°C	50°C	80°C	ИК волны
Сухой от пыли	10 мин.			
Сухой на ощупь	2 часа			

Время сушки зависит от влажности и температуры воздуха, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.

