

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构（见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测）
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定（评估）综合甲级
- 钢结构工程第三方检测（鉴定）机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部（建筑用钢材）工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测/消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室（中国首家）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0684

检测报告

报告编号: ZYJC-GC-T-2024-1201

委托（送检）单位: 首钢长治钢铁有限公司

样品（产品）名称: 热轧带肋钢筋

检测类别: 型式检验

报告日期: 2024年9月24日

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼（北三环蓟门桥西南约350米路西）

联系电话: 010-82227707/82227340

E-mail: ccste@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 1 页

委托单位	首钢长冶钢铁有限公司	委托时间	2024年8月2日
工程名称	/	送样（联系）人	赵攀峰
检测依据	GB 1499.2-2024		
试样名称	热轧带肋钢筋		
规格型号	12mm		
牌号级别	HRB400E		
来样编号	3248516C		
试样编号	2024W1408-1~2024W1408-38		
送样数量	38支		
试样数量	38支		
交货型式	盘卷		
检测项目	型式检验（疲劳性能、焊接）		
样品状态	正常		
检测地点	北京市海淀区西土城路33号院5号楼		
检测结论	送检样品所检项目符合检测依据规定。		
备注	首钢长冶钢铁有限公司产品。（委托方提供）	检测单位：（检测报告专用章） 签发日期：2024年9月24日	

批准：

李悦

审核：

张

编写：

张

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 2 页

来 样 编 号		3248516C				
产 品 牌 号		HRB400E				
产 品 规 格		12mm				
试 样 编 号		2024W1408-1	2024W1408-2	2024W1408-3	2024W1408-4	2024W1408-5
最大载荷 kN		27.14	27.14	27.14	27.14	27.14
最小载荷 kN		7.35	7.35	7.35	7.35	7.35
试验频率 Hz		84	84	84	83	84
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 4 页

来样编号：3248516C 产品牌号：HRB400E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	帮条焊
试样编号		2024W1408-12	2024W1408-13	2024W1408-14
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	660	660	655
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 5 页

来样编号：3248516C 产品牌号：HRB400E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	搭接焊
试样编号		2024W1408-15	2024W1408-16	2024W1408-17
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	660	650	655
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 6 页

来样编号：3248516C 产品牌号：HRB400E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	坡口焊
试样编号		2024W1408-18	2024W1408-19	2024W1408-20
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	660	665	665
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 7 页

来样编号: 3248516C 产品牌号: HRB400E 产品规格: 12mm

示意图			焊接型式	熔槽帮条焊
试样编号		2024W1408-21	2024W1408-22	2024W1408-23
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	655	660	660
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 8 页

来样编号：3248516C 产品牌号：HRB400E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	窄间隙焊
试样编号		2024W1408-24	2024W1408-25	2024W1408-26
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	660	655	650
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 9 页

来样编号: 3248516C 产品牌号: HRB400E 产品规格: 12mm


示意图			焊接型式	电渣压力焊
试样编号		2024W1408-27	2024W1408-28	2024W1408-29
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	660	665	670
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1201

共 11 页第 11 页

来样编号：3248516C 产品牌号：HRB400E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	预埋件埋弧压力焊
试样编号		2024W1408-36	2024W1408-37	2024W1408-38
检测项目	标准值	实测值		
接头力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 520 \text{ MPa}$	655	665	665
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注				

以下空白

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构（见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测）
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定（评估）综合甲级
- 钢结构工程第三方检测（鉴定）机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部（建筑用钢材）工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测/消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室（中国首家）



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0684

检测报告

报告编号: ZYJC-GC-T-2024-1202

委托（送检）单位: 首钢长治钢铁有限公司

样品（产品）名称: 热轧带肋钢筋

检测类别: 型式检验

报告日期: 2024年11月6日

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼（北三环蓟门桥西南约350米路西）

联系电话: 010-82227707/82227340

E-mail: ccstc@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页 第 1 页

委托单位	首钢长治钢铁有限公司	委托时间	2024年8月2日
工程名称	/	送样（联系）人	赵攀峰
检测依据	GB 1499.2-2024		
试样名称	热轧带肋钢筋		
规格型号	18mm	32mm	
牌号级别	HRB400E	HRB400E	
来样编号	8248962	8248760	
试样编号	2024W1409-1~2024W1409-50	2024W1410-1~2024W1410-5	
送样数量	50支	5支	
试样数量	50支	5支	
交货型式	直条	直条	
检测项目	型式检验（疲劳性能、焊接、机械连接）	型式检验（疲劳性能）	
样品状态	正常		
检测地点	北京市海淀区西土城路33号院5号楼		
检测结论	送检样品所检项目符合检测依据规定。		
备注	首钢长治钢铁有限公司产品。（委托方提供）	检测单位：中冶检测认证有限公司 签发日期：2024年11月6日	

批准：

审核：

编写：

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 2 页

来 样 编 号		8248962				
产 品 牌 号		HRB400E				
产 品 规 格		18mm				
试 样 编 号		2024W1409-1	2024W1409-2	2024W1409-3	2024W1409-4	2024W1409-5
最大载荷 kN		61.080	61.080	61.080	61.080	61.080
最小载荷 kN		16.542	16.542	16.542	16.542	16.542
试验频率 Hz		86	84	84	84	85
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 3 页

采 样 编 号		8248760				
产 品 牌 号		HRB400E				
产 品 规 格		32mm				
试 样 编 号		2024W1410-1	2024W1410-2	2024W1410-3	2024W1410-4	2024W1410-5
最大载荷 kN		193.008	193.008	193.008	193.008	193.008
最小载荷 kN		76.399	76.399	76.399	76.399	76.399
试验频率 Hz		87	88	88	88	88
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 5 页

来样编号：8248962 产品牌号：HRB400E 产品规格：18mm

示意图			焊接型式	帮条焊
试样编号		2024W1409-12	2024W1409-13	2024W1409-14
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	625	630	630
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 6 页

来样编号: 8248962

产品牌号: HRB400E

产品规格: 18mm

示意图			焊接型式	搭接焊
试样编号		2024W1409-15	2024W1409-16	2024W1409-17
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	625	620	625
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 7 页

来样编号： 8248962 产品牌号： HRB400E 产品规格： 18mm

示意图			焊接型式	坡口焊
试样编号		2024W1409-18	2024W1409-19	2024W1409-20
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	625	620	630
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 8 页

来样编号: 8248962 产品牌号: HRB400E 产品规格: 18mm

示意图				焊接型式	熔槽帮条焊
试样编号		2024W1409-21	2024W1409-22	2024W1409-23	
检测项目	标准值	实测值			
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	630	630	625	
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材	
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂	
备注	/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 9 页

来样编号： 8248962 产品牌号： HRB400E 产品规格： 18mm

示意图			焊接型式	窄间隙焊
试样编号		2024W1409-24	2024W1409-25	2024W1409-26
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	630	615	620
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 10 页

来样编号: 8248962 产品牌号: HRB400E 产品规格: 18mm


示意图			焊接型式	电渣压力焊
试样编号		2024W1409-27	2024W1409-28	2024W1409-29
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 540 \text{ MPa}$	630	630	620
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 12 页

来样编号: 8248962 产品牌号: HRB400E 产品规格: 18mm

示意图			焊接型式	预埋件埋弧压力焊
试样编号		2024W1409-36	2024W1409-37	2024W1409-38
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 520 \text{ MPa}$	620	620	615
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 13 页

直螺纹接头型式检验试件力学性能


接头类型		螺纹接头		连接件型式	剥肋滚轧直螺纹套筒连接	
要求接头性能等级		I级接头		钢筋类别	热轧带肋钢筋	
钢筋公称直径 mm		20		钢筋牌号	HRB400E	
钢筋母材 试验结果		试样编号	标准值	2024W1409-39	2024W1409-40	2024W1409-41
		屈服强度（MPa）	≥400	460	480	480
		抗拉强度（MPa）	≥540	620	640	645
		最大力下总伸长率%	≥9.0	14.2	14.3	13.9
试验结果	单向 拉伸	试样编号	/	2024W1409-42	2024W1409-43	2024W1409-44
		残余变形 μ_0 （mm）	/	0.008	0.010	0.011
			≤0.10	0.009		
		抗拉强度（MPa）	≥540	615	615	620
		最大力下总伸长率 A_{gt} （%）	/	11.73	11.57	11.68
			≥6.0	11.7		
	破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋	
	高应力反 复拉伸	试样编号	/	2024W1409-45	2024W1409-46	2024W1409-47
		残余变形 μ_{20} （mm）	/	0.043	0.006	0.040
			≤0.3	0.03		
		抗拉强度（MPa）	≥540	615	605	610
		破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋
	大变形反 复拉伸	试样编号	/	2024W1409-48	2024W1409-49	2024W1409-50
		残余变形 μ_4 （mm）	/	0.006	0.008	0.008
			≤0.3	0.007		
		残余变形 μ_6 （mm）	/	0.036	0.044	0.028
			≤0.6	0.04		
		抗拉强度（MPa）	≥540	620	620	600
	破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋	
备注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1202

共 14 页第 14 页

直螺纹接头型式检验试件技术参数

接头类型	螺纹接头	连接件型式		剥肋滚轧直螺纹套筒连接	
试件制作单位	北京鑫普世建筑材料有限公司	试样制作时间		2024-08-16	
钢筋类别	热轧带肋钢筋	钢筋公称直径 mm	20	钢筋牌号	HRB400E
套筒原材类别	☒ 热轧圆钢 ☐ 热轧钢管 ☐ 冷拔无缝钢管 ☐ 冷拔或冷轧精密无缝钢管 ☐ 热锻 ☐ 其他				
接头基本参数	连接件示意图：	螺纹螺距 mm	2.5	螺纹牙型角 °	75
		套筒内螺纹公称直径 mm	18.5	螺纹精度等级	6H
		套筒钢材牌号	45#	接头安装扭矩 N·m	210
		其他组件	/	/	/

接头试件套筒标记、尺寸检测记录

接头试件实测尺寸

试样编号	标记	尺寸 (mm)	
		外径 D	长度 H
2024W1409-42	BB418	28.5	46.1
2024W1409-43	BB418	28.5	46.1
2024W1409-44	BB418	28.6	46.0
2024W1409-45	BB418	28.5	46.1
2024W1409-46	BB418	28.6	46.0
2024W1409-47	BB418	28.6	46.0
2024W1409-48	BB418	28.5	46.1
2024W1409-49	BB418	28.5	46.1
2024W1409-50	BB418	28.5	46.0

以下空白

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构(见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测)
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定(评估)综合甲级
- 钢结构工程第三方检测(鉴定)机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部(建筑用钢材)工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测/消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室(中国首家)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL0684

检测报告

报告编号: ZYJC-GC-T-2024-1203

委托(送检)单位: 首钢长治钢铁有限公司

样品(产品)名称: 热轧带肋钢筋

检测类别: 型式检验

报告日期: 2024年11月27日

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼(北三环蓟门桥西南约350米路西)

联系电话: 010-82227707/82227340

E-mail: ceste@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 1 页

委托单位	首钢长治钢铁有限公司	委托时间	2024年8月2日
工程名称	/	送样(联系)人	赵攀峰
检测依据	GB 1499.2-2024		
试样名称	热轧带肋钢筋		
规格型号	12mm		
牌号级别	HRB500E		
来样编号	2249812C		
试样编号	2024W1411-1~2024W1411-38		
送样数量	38支		
试样数量	38支		
交货型式	盘卷		
检测项目	型式检验(疲劳性能, 焊接)		
样品状态	正常		
检测地点	北京市海淀区西土城路33号院5号楼		
检测结论	送检样品所检项目符合检测依据规定。		
备注	首钢长治钢铁有限公司产品。(委托方提供)	检测单位: (检测报告专用章) 签发日期: 2024年11月27日	

批准:

赵攀峰

审核:

张

编写:

张

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 2 页

来 样 编 号		2249812C				
产 品 牌 号		HRB500E				
产 品 规 格		12mm				
试 样 编 号		2024W1411-1	2024W1411-2	2024W1411-3	2024W1411-4	2024W1411-5
最大载荷	kN	33.93	33.93	33.93	33.93	33.93
最小载荷	kN	14.13	14.13	14.13	14.13	14.13
试验频率	Hz	86	84	84	85	85
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 4 页

来样编号：2249812C 产品牌号：HRB500E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	帮条焊
试样编号		2024W1411-12	2024W1411-13	2024W1411-14
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	730	735	730
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 5 页

来样编号：2249812C 产品牌号：HRB500E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	搭接焊
试样编号		2024W1411-15	2024W1411-16	2024W1411-17
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	720	730	730
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 6 页

来样编号: 2249812C 产品牌号: HRB500E 产品规格: 12mm

示意图			焊接型式	坡口焊
试样编号		2024W1411-18	2024W1411-19	2024W1411-20
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	725	725	730
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 7 页

来样编号：2249812C 产品牌号：HRB500E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	熔槽帮条焊
试样编号		2024W1411-21	2024W1411-22	2024W1411-23
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	735	730	725
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 8 页

来样编号：2249812C 产品牌号：HRB500E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	穿间隔焊
试样编号		2024W1411-24	2024W1411-25	2024W1411-26
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	720	735	730
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 9 页

来样编号：2249812C 产品牌号：HRB500E 产品规格：12mm

示意图			焊接型式	电渣压力焊
试样编号		2024W1411-27	2024W1411-28	2024W1411-29
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	720	725	720
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1203

共 11 页第 11 页

来样编号：2249812C

产品牌号：HRB500E

产品规格：12mm

示意图			焊接型式	预埋件埋弧压力焊
试样编号		2024W1411-36	2024W1411-37	2024W1411-38
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 610 \text{ MPa}$	735	730	735
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注				

以下空白

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构(见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测)
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定(评估)综合甲级
- 钢结构工程第三方检测(鉴定)机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部(建筑用钢材)工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测/消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室(中国首家)



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0684

检测报告

报告编号: ZYJC-GC-T-2024-1204

委托(送检)单位: 首钢长治钢铁有限公司

样品(产品)名称: 热轧带肋钢筋

检测类别: 型式检验

报告日期: 2024年11月6日

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼(北三环蓟门桥西南约350米路西)

联系电话: 010-82227707/82227340

E-mail: ccstc@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707

国家建筑钢材质量检验检测中心

CHINA NATIONAL CONSTRUCTION STEEL QUALITY INSPECTION AND TEST CENTER



中国五矿



中冶检测认证有限公司

INSPECTION AND CERTIFICATION CO., LTD. MCC



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 1 页

委托单位	首钢长治钢铁有限公司		委托时间	2024年8月2日
工程名称	/		送样(联系)人	赵攀峰
检测依据	GB 1499.2-2024			
试样名称	热轧带肋钢筋			
规格型号	20mm	32mm		
牌号级别	HRB500E	HRB500E		
来样编号	8248450	8249B39		
试样编号	2024W1412-1~2024W1412-50	2024W1413-1~2024W1413-5		
送样数量	50支	5支		
试样数量	50支	5支		
交货型式	直条	直条		
检测项目	型式检验(疲劳性能, 焊接, 机械连接)		型式检验(疲劳性能)	
样品状态	正常			
检测地点	北京市海淀区西土城路33号院5号楼			
检测结论	送检样品所检项目符合检测依据规定。			
备注	首钢长治钢铁有限公司产品。(委托方提供)		检测单位: (检测报告专用章) 签发日期: 2024年11月6日	



批准:

李晚滨

审核:

马强

编写:

纪帆

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 2 页

来 样 编 号		8248450				
产 品 牌 号		HRB500E				
产 品 规 格		20mm				
试 样 编 号		2024W1412-1	2024W1412-2	2024W1412-3	2024W1412-4	2024W1412-5
最大载荷	kN	94.260	94.260	94.260	94.260	94.260
最小载荷	kN	39.275	39.275	39.275	39.275	39.275
试验频率	Hz	84	85	86	86	84
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 3 页

来 样 编 号		8249B39				
产 品 牌 号		HRB500E				
产 品 规 格		32mm				
试 样 编 号		2024W1413-1	2024W1413-2	2024W1413-3	2024W1413-4	2024W1413-5
最大载荷	kN	241.260	241.260	241.260	241.260	241.260
最小载荷	kN	124.651	124.651	124.651	124.651	124.651
试验频率	Hz	90	89	90	88	89
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 5 页

来样编号：8248450 产品牌号：HRB500E 产品规格：20mm

示意图			焊接型式	帮条焊
试样编号		2024W1412-12	2024W1412-13	2024W1412-14
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	720	720	715
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 6 页

来样编号：8248450 产品牌号：HRB500E 产品规格：20mm

示意图			焊接型式	搭接焊
试样编号		2024W1412-15	2024W1412-16	2024W1412-17
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	720	715	720
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 7 页

来样编号：8248450

产品牌号：HRB500E

产品规格：20mm

示意图				焊接型式	坡口焊
试样编号		2024W1412-18	2024W1412-19	2024W1412-20	
检测项目	标准值	实测值			
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	725	720	720	
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材	
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂	
备注					

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 8 页

来样编号：8248450 产品牌号：HRB500E 产品规格：20mm

示意图			焊接型式	熔槽帮条焊
试样编号		2024W1412-21	2024W1412-22	2024W1412-23
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	720	720	725
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 9 页

来样编号：8248450 产品牌号：HRB500E 产品规格：20mm

示意图			焊接型式	窄间隙焊
试样编号		2024W1412-24	2024W1412-25	2024W1412-26
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	720	720	715
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 10 页

来样编号： 8248450 产品牌号： HRB500E 产品规格： 20mm

示意图			焊接型式	电渣压力焊
试样编号		2024W1412-27	2024W1412-28	2024W1412-29
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 630 \text{ MPa}$	725	725	720
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备 注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告


ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 12 页

来样编号: 8248450

产品牌号: HRB500E

产品规格: 20mm

示意图			焊接型式	预埋件埋置压力焊
试样编号		2024W1412-36	2024W1412-37	2024W1412-38
检测项目	标准值	实测值		
接头试件力学性能	抗拉强度 $R_m \geq 610 \text{ MPa}$	720	720	715
	拉伸断裂位置	断母材	断母材	断母材
	拉伸断口特征	延性断裂	延性断裂	延性断裂
备注	/			

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 13 页

直螺纹接头型式检验试件力学性能


接头类型		螺纹接头		连接件型式	制肋滚轧直螺纹套筒连接	
要求接头性能等级		I级接头		钢筋类别	热轧带肋钢筋	
钢筋公称直径 mm		20		钢筋牌号	HRB500E	
钢筋母材 试验结果		试样编号	标准值	2024W1412-39	2024W1412-40	2024W1412-41
		屈服强度（MPa）	≥500	545	550	540
		抗拉强度（MPa）	≥630	710	720	705
		最大力下总伸长率%	≥9.0	14.2	14.2	14.6
试验结果	单向拉伸	试样编号	/	2024W1412-42	2024W1412-43	2024W1412-44
		残余变形 μ_0 （mm）	/	0.059	0.062	0.039
			≤0.10	0.053		
		抗拉强度（MPa）	≥630	710	705	715
		最大力下总伸长率 A_{gt} （%）	/	8.38	8.77	9.13
			≥6.0	8.8		
	破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋	
	高应力反复拉压	试样编号	/	2024W1412-45	2024W1412-46	2024W1412-47
		残余变形 μ_{20} （mm）	/	0.170	0.160	0.135
			≤0.3	0.16		
		抗拉强度（MPa）	≥630	710	720	710
		破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋
	大变形反复拉压	试样编号	/	2024W1412-48	2024W1412-49	2024W1412-50
		残余变形 μ_{18} （mm）	/	0.100	0.056	0.038
			≤0.3	0.06		
		残余变形 μ_{18} （mm）	/	0.160	0.100	0.060
			≤0.6	0.1		
		抗拉强度（MPa）	≥630	715	710	710
	破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋	
备注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2024-1204

共 14 页第 14 页

直螺纹接头型式检验试件技术参数

接头类型	螺纹接头	连接件型式		剥肋滚轧直螺纹套筒连接	
试件制作单位	北京森普世建筑材料有限公司	试样制作时间		2024-10-09	
钢筋类别	热轧带肋钢筋	钢筋公称直径 mm	20	钢筋牌号	HRB500E
套筒原材料类别	☐ 热轧圆钢 ☒ 热轧钢管 ☐ 冷拔无缝钢管 ☐ 冷拔或冷轧精密无缝钢管 ☐ 热锻 ☐ 其他				
接头基本参数	连接件示意图：	螺纹螺距 mm	2.5	螺纹牙型角 °	60
		套筒内螺纹公称直径 mm	20.6	螺纹精度等级	6H
		套筒钢材牌号	45#	接头安装扭矩 N·m	212
		其他组件	/	/	/

接头试件套筒标记、尺寸检测记录

接头试件实测尺寸			
试样编号	标记	尺寸 (mm)	
		外径 D	长度 H
2024W1412-42	BB520	31.5	50.1
2024W1412-43	BB520	31.5	50.1
2024W1412-44	BB520	31.6	50.0
2024W1412-45	BB520	31.5	50.1
2024W1412-46	BB520	31.5	50.0
2024W1412-47	BB520	31.6	50.1
2024W1412-48	BB520	31.5	50.0
2024W1412-49	BB520	31.5	50.1
2024W1412-50	BB520	31.6	50.0

以下空白

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构(见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测)
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定(评估)综合甲级
- 钢结构工程第三方检测(鉴定)机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部(建筑用钢材)工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测/消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室(中国首家)



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼(北三环蓟门桥西南约350米路西)

联系电话: 010-82227707 / 82227340

E-mail: ccsc@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS LD684

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0299

受检(委托)单位: 首钢长治钢铁有限公司

产品(试样)名称: 热轧带肋钢筋

检测类别: 型式检验



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测专用章
2022年4月28日

中冶检测认证有限公司

国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0299


共2页第1页

委托单位	首钢长治钢铁有限公司	委托时间	2022年3月7日
工程名称	/	送样(联系)人	桑海宁
检测依据	GB/T 1499.2-2018		
试样名称	热轧带肋钢筋		
规格型号	10mm		
牌号级别	HRB600		
来样编号	2222286		
试样编号	2022W0412-1~2022W0412-5		
送样数量	5支		
试样数量	5支		
交货型式	盘卷		
检测项目	型式检验(疲劳性能)		
样品状态	正常		
检测结论	送检样品所检项目符合检测依据规定。		
备注	首钢长治钢铁有限公司产品。(委托方提供)	检测单位: (检测报告专用章) 签发日期: 2022年4月28日	

批准:



审核:



编写:



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0299

共 2 页第 2 页

来样编号		2222286				
产品牌号		HRB600				
产品规格		10mm				
试样编号		2022W0412-1	2022W0412-2	2022W0412-3	2022W0412-4	2022W0412-5
最大载荷 kN		28.274	28.274	28.274	28.274	28.274
最小载荷 kN		14.529	14.529	14.529	14.529	14.529
试验频率 Hz		73	73	73	73	73
检测项目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

以下空白

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构(见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测)
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定(评估)综合甲级
- 钢结构工程第三方检测(鉴定)机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部(建筑用钢材)工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测/消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室(中国首家)



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼(北三环蓟门桥西南约350米路西)

联系电话: 010-82227707 / 82227340

E-mail: ccstc@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0684

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0300

受检(委托)单位: 首钢长治钢铁有限公司

产品(试样)名称: 热轧带肋钢筋

检测类别: 型式检验



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

2022年5月8日

中冶检测认证有限公司

国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0300

共5页第1页

委托单位	首钢长治钢铁有限公司	委托时间	2022年3月7日
工程名称	/	送样(联系)人	桑海宁
检测依据	GB/T 1499.2-2018		
试样名称	热轧带肋钢筋		
规格型号	12mm	32mm	
牌号级别	HRB600	HRB600	
来样编号	3223121B	8222635	
试样编号	2022W0413-1~2022W0413-17	2022W0414-1~2022W0414-5	
送样数量	17支	5支	
试样数量	17支	5支	
交货型式	直条	直条	
检测项目	型式检验(疲劳性能,机械连接)	型式检验(疲劳性能)	
样品状态	正常		
检测结论	送检样品所检项目符合检测依据规定。		
备注	首钢长治钢铁有限公司产品。(委托方提供)	检测单位: (检测报告专用章) 签发日期: 2022年5月5日	

批准:

张芳

审核:

李学敏

编写:

孙枫

中冶检测认证有限公司

国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0300

共 5 页第 2 页

来 样 编 号		3223121B				
产 品 牌 号		HRB600				
产 品 规 格		12mm				
试 样 编 号		2022W0413-1	2022W0413-2	2022W0413-3	2022W0413-4	2022W0413-5
最大载荷 kN		40.716	40.716	40.716	40.716	40.716
最小载荷 kN		20.923	20.923	20.923	20.923	20.923
试验频率 Hz		73	73	73	73	73
检 测 项 目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0300

共 5 页第 3 页

来样编号		8222635				
产品牌号		HRB600				
产品规格		32mm				
试样编号		2022W0414-1	2022W0414-2	2022W0414-3	2022W0414-4	2022W0414-5
最大载荷 kN		289.512	289.512	289.512	289.512	289.512
最小载荷 kN		172.903	172.903	172.903	172.903	172.903
试验频率 Hz		76	76	76	76	76
检测项目	标准值	实测值				
疲劳试验	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏	200 万次 没有破坏
备 注		/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0300

共 5 页第 4 页

直螺纹接头型式检验试件力学性能

接头类型		螺纹接头		连接件型式	剥肋滚轧直螺纹套筒连接	
要求接头性能等级		Ⅰ级接头		钢筋类别	热轧带肋钢筋	
钢筋公称直径 mm		12		钢筋牌号	HRB600	
钢筋母材 试验结果		试样编号	标准值	2022W0413-6	2022W0413-7	2022W0413-8
		屈服强度（MPa）	≥600	655	625	655
		抗拉强度（MPa）	≥730	860	900	860
		最大力下总伸长率%	≥7.5	13.9	14.9	14.3
试验结果	单向拉伸	试样编号	/	2022W0413-9	2022W0413-10	2022W0413-11
		残余变形 u_0 （mm）	/	0.026	0.019	0.017
			≤0.10	0.020		
		抗拉强度（MPa）	≥730	860	860	880
		最大力下总伸长率 A_{gt} （%）	/	10.36	9.41	9.23
			≥6.0	9.7		
		破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋
	高应力反复拉压	试样编号	/	2022W0413-12	2022W0413-13	2022W0413-14
		残余变形 u_{20} （mm）	/	0.130	0.039	0.013
			≤0.3	0.06		
		抗拉强度（MPa）	≥730	900	860	860
		破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋
	大变形反复拉压	试样编号	/	2022W0413-15	2022W0413-16	2022W0413-17
		残余变形 u_4 （mm）	/	0.029	0.027	0.028
			≤0.3	0.03		
		残余变形 u_8 （mm）	/	0.055	0.051	0.057
			≤0.6	0.05		
		抗拉强度（MPa）	≥730	910	865	865
	破坏形式	钢筋拉断	断钢筋	断钢筋	断钢筋	
	备注		/			

认
1
7
72

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0300

共 5 页第 5 页

直螺纹接头型式检验试件技术参数

接头类型	螺纹接头	连接件型式		剥肋滚轧直螺纹套筒连接	
试件制作单位	北京森普世建筑材料有限公司	试样制作时间		2022-3-15	
钢筋类别	热轧带肋钢筋	钢筋公称直径 mm	12	钢筋牌号	HRB600
套筒原材类别	☒ 热轧圆钢 ☐ 热轧钢管 ☐ 冷拔无缝钢管 ☐ 冷拔或冷轧精密无缝钢管 ☐ 热锻 ☐ 其他				
接头基本参数	连接件示意图: 	螺纹螺距 mm	2.0	螺纹牙型角 °	75
		套筒内螺纹公称直径 mm	12.5	螺纹精度等级	6H
		套筒钢材牌号	40Cr	接头安装扭矩 N·m	109
		其他组件	/	/	/

接头试件套筒标记、尺寸检测记录

接头试件实测尺寸

试样编号	标记	尺寸 (mm)	
		外径 D	长度 H
2022W0413-9	BB612	21.0	36.1
2022W0413-10	BB612	21.1	36.0
2022W0413-11	BB612	21.1	36.0
2022W0413-12	BB612	21.0	36.0
2022W0413-13	BB612	21.0	36.0
2022W0413-14	BB612	21.1	36.1
2022W0413-15	BB612	21.0	36.0
2022W0413-16	BB612	21.0	36.1
2022W0413-17	BB612	21.1	36.0

以下空白