

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构（见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测）
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定（评估）综合甲级
- 钢结构工程第三方检测（鉴定）机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部（建筑用钢材）工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测 / 消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室（中国首家）



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼（北三环蓟门桥西南约350米路西）

联系电话: 010-82227707 / 82227340

E-mail: ccstc@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0684

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0289

受检（委托）单位: 首钢长治钢铁有限公司

产品（试样）名称: 热轧光圆钢筋

检测类别: 委托检测



中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心

2022年3月21日

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0289

共 5 页第 1 页

委 托 单 位	首钢长治钢铁有限公司	委 托 时 间	2022 年 3 月 7 日
工 程 名 称	/	送样（联系）人	桑海宁
试 样 名 称	热轧光圆钢筋		
检 测 依 据	GB/T 1499.1-2017		
规 格 型 号	6mm	16mm	
牌 号 级 别	HPB300	HPB300	
产 品 批 号	2222022	2223077	
试 样 编 号	2022W0394-1~2022W0394-5	2022W0395-1~2022W0395-5	
送 样 数 量	5 支	5 支	
试 样 数 量	5 支	5 支	
交 货 型 式	盘卷	盘卷	
检 测 项 目	化学成分（C、Si、Mn、P、S 元素的含量）、拉伸、弯曲、尺寸（不圆度）、表面质量、重量偏差		
样 品 状 态	正常		
检 测 结 论	送检样品所检项目符合检测依据规定。		
备 注	首钢长治钢铁有限公司产品。（委托方提供）	检测单位：（检测报告专用章） 签发日期：2022 年 3 月 21 日	

批准：张

审核：李

编写：张

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测 报 告

ZYJC-GC-T-2022-0289

共 5 页第 2 页

产 品 牌 号		HPB300		
试 样 规 格		6mm	16mm	
产 品 批 号		2222022	2223077	
试 样 编 号		2022W0394-1	2022W0395-1	
检 测 项 目		标准值	实 测 值	
化 学 成 分	C %	≤0.25	0.25	0.17
	Si %	≤0.55	0.28	0.35
	Mn %	≤1.50	0.83	1.02
	P %	≤0.045	0.030	0.026
	S %	≤0.045	0.019	0.019
备 注		/		

主测
副测
(1
10

中冶检测认证有限公司

国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0289

共 5 页第 3 页

产 品 牌 号			HPB300			
试 样 规 格			6mm		16mm	
产 品 批 号			2222022		2223077	
试 样 编 号			2022W0394-1	2022W0394-2	2022W0395-1	2022W0395-2
检 测 项 目		标准值	实 测 值			
力学工艺性能	规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}$ MPa	≥ 300	355	350	365	355
	抗 拉 强 度 R_m MPa	≥ 420	585	570	550	545
	断后伸长率 A %	≥ 25	33	32	33	32
	冷 弯 $d=a$ $\alpha=180^\circ$	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹
备注			机械矫直。			

认
用
967

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测 报 告

ZYJC-GC-T-2022-0289

共 5 页第 4 页

产 品 牌 号			HPB300				
试 样 规 格			6mm				
产 品 批 号			2222022				
试 样 编 号			2022W0394-1	2022W0394-2	2022W0394-3	2022W0394-4	2022W0394-5
检 测 项 目		标准值	实 测 值				
尺 寸	不圆度 mm	≤0.4	0.07	0.05	0.05	0.07	0.05
表面质量		应无有害的表面缺陷	5 支均无有害的表面缺陷				
重量偏差 %		±6	+2				
备注			/				

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0289

共 5 页第 5 页

产 品 牌 号			HPB300				
试 样 规 格			16mm				
产 品 批 号			2223077				
试 样 编 号			2022W0395-1	2022W0395-2	2022W0395-3	2022W0395-4	2022W0395-5
检 测 项 目		标准值	实 测 值				
尺寸	不圆度 mm	≤0.4	0.01	0	0.02	0	0.02
表面质量		应无有害的表面缺陷	5 支均无有害的表面缺陷				
重量偏差 %		±5	-2				
备注			/				



以下空白

三、资质

主要资质:

- 国家认监委检验检测机构资质认定
- 国家产品质量检验检测中心
- 中国合格评定国家认可委员会实验室认可、检验机构认可、认证机构认可
- 北京市建设工程质量检测机构（见证取样检测、地基基础、钢结构、建筑幕墙及钢结构专项检测）
- 北京市建筑工程室内环境质量检测机构
- 北京市房屋安全鉴定机构
- 交通运输部公路工程综合乙级
- 交通运输部桥梁隧道工程专项
- 文物建筑安全检测鉴定机构检测、鉴定（评估）综合甲级
- 钢结构工程第三方检测（鉴定）机构综合特级资质
- 通过质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证

其他:

- 国家级标准验证检验检测点
- 国家级人防防护设备检测机构
- 国家钢结构工程技术研究中心钢材性能检测实验室
- 北京市社会化环境监测机构
- 上海期货交易所指定钢材检验机构
- 铁路工程质量监督检测机构
- 工业和信息化部（建筑用钢材）工业产品质量控制和技术评价实验室
- 中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定分会理事长单位
- 北京市建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事单位
- 中国冶金建设协会工程材料分会委员单位
- 消防设施维护保养检测 / 消防安全评估机构
- MC 冶金产品认证指定检测机构
- 英国 CARES 认证指定检测实验室（中国首家）



中冶检测认证有限公司

国家建筑钢材质量检验检测中心

地址: 北京市海淀区西土城路33号5号楼（北三环蓟门桥西南约350米路西）

联系电话: 010-82227707 / 82227340

E-mail: ccstc@cribc.com

全国免费咨询热线: 400-623-7707



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0684

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0290

受检（委托）单位: 首钢长治钢铁有限公司

产品（试样）名称: 热轧光圆钢筋

检测类别: 委托检测



中冶检测认证有限公司

国家建筑钢材质量检验检测中心

检测专用章

2022年3月21日

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检 测 报 告

ZYJC-GC-T-2022-0290

共 5 页第 1 页

委 托 单 位	首钢长治钢铁有限公司	委 托 时 间	2022 年 3 月 7 日
工 程 名 称	/	送样（联系）人	桑海宁
试 样 名 称	热轧光圆钢筋		
检 测 依 据	GB/T 1499.1-2017		
规 格 型 号	12mm	22mm	
牌 号 级 别	HPB300	HPB300	
产 品 批 号	3222362B	3222246B	
试 样 编 号	2022W0396-1~2022W0396-5	2022W0397-1~2022W0397-5	
送 样 数 量	5 支	5 支	
试 样 数 量	5 支	5 支	
交 货 型 式	直条	直条	
检 测 项 目	化学成分（C、Si、Mn、P、S 元素的含量）、拉伸、弯曲、尺寸（不圆度、每米弯曲度）、表面质量、重量偏差		
样 品 状 态	正常		
检 测 结 论	送检样品所检项目符合检测依据规定。		
备 注	首钢长治钢铁有限公司产品。（委托方提供）  检测单位：（检测报告专用章） 签发日期：2022 年 3 月 21 日		

批准：张岩

审核：杨海波

编写：经权

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0290

共 5 页第 2 页

产 品 牌 号		HPB300		
试 样 规 格		12mm	22mm	
产 品 批 号		3222362B	3222246B	
试 样 编 号		2022W0396-1	2022W0397-1	
检 测 项 目		标准值	实 测 值	
化 学 成 分	C %	≤0.25	0.19	0.19
	Si %	≤0.55	0.36	0.37
	Mn %	≤1.50	1.03	1.09
	P %	≤0.045	0.026	0.026
	S %	≤0.045	0.020	0.020
备 注		/		

中冶检测认证有限公司
国家建筑钢材质量检验检测中心
检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0290

共 5 页第 3 页

产 品 牌 号			HPB300			
试 样 规 格			12mm		22mm	
产 品 批 号			3222362B		3222246B	
试 样 编 号			2022W0396-1	2022W0396-2	2022W0397-1	2022W0397-2
检 测 项 目		标准值	实 测 值			
力学 工艺性能	屈服强度 R_{eL} MPa	≥ 300	385	385	360	365
	抗拉强度 R_m MPa	≥ 420	545	540	540	540
	断后伸长率 A %	≥ 25	31	30	32	32
	冷 弯 $d=a$ $\alpha=180^\circ$	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹	受弯曲部位 表面无裂纹
备注			/			

测
067

检测报告

共 5 页第 4 页

海山

中冶检测认证有限公司

国家建筑钢材质量检验检测中心

检测报告

ZYJC-GC-T-2022-0290

共 5 页第 5 页

产 品 牌 号			HPB300				
试 样 规 格			22mm				
产 品 批 号			3222246B				
试 样 编 号			2022W0397-1	2022W0397-2	2022W0397-3	2022W0397-4	2022W0397-5
检 测 项 目		标准值	实 测 值				
尺 寸	不圆度 mm	≤0.4	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01
	每米弯曲度 mm/m	≤4	1	1	1	1	1
表面质量		应无有害的表面缺陷	5 支均无有害的表面缺陷				
重量偏差 %		±5	-0.6				
备注			/				

以下空白