



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0342

第 page 1 页 of 共 4 页

中国航发北京航空材料研究院 航空材料检测实验室

AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials
Laboratory on Aeronautical Materials Testing

CNAS2026 3386

屏蔽效能 Shielding effectiveness

检测报告 Test Report

报告单编号 Report No.: JC202606172190

任务编号 Task number	202606172190	客户名称 Name of customer	广州接地宝健康科技有限公司
样品名称 Name of sample	JY03 全银布	客户地址 Address of customer	——
样品编号 Sample number	20260617219001	收样日期 Date of receipt	2026 年 6 月 17 日
材料批号 Batch number	——	样品状态 Sample status	——
材料炉号 Heat number	——	材料的热处理制度 Heat treatment	——
技术条件 Product specification	——	抽样标准 Sampling standard	——
检测标准 Testing standard	GJB 8820-2015	检测地点 Test location	510 厂房北 1-1 室
环境条件 Environment condition	温度: 23℃ 湿度: 42%	备注 Note	——

报告内容 Report contents:

样品名称 Name of sample	样品编号 Sample number	样品尺寸 Sample area	测试频率 Test frequency	极化方式 Polarization mode	测试结果 Test result
JY03 全银布	20260617219001	500mm*500mm	1-18GHz	VV	见 2~4 页

屏蔽效能测量不确定度:

- (1) $0\text{dB} < SE \leq 20\text{dB}$ 时, 扩展不确定度为 1.04dB ($k=2$, 置信度 95%)
(2) $20\text{dB} < SE \leq 50\text{dB}$ 时, 扩展不确定度为 2.76dB ($k=2$, 置信度 95%)
(未完待续 to be continued)

结论 Conclusion:

检测人/日期: 刘政

复核人/日期: 石晓

批准人/日期: 赫丽华

Tested by/Date 2026.6.24 Reviewed by/Date 2026.6.24 Approved by/Date 2026.6.24

注 Note: 1) 本报告仅对来样负责; This report is responsible for the received sample only;

2) 未经许可本报告的局部复印件无效。Any duplicate of the section of the report without permission is invalid.

本实验室地点: 北京市海淀区温泉镇环山村 Address: Huanshancun, Wenquan, Haidian District, Beijing

通讯地址: 北京 81 信箱 19 分箱 邮编: 100095 P.O. Box 81-19, Beijing, 100095, P.R. China

07JCBG02-01-E

中国航发北京航空材料研究院 航空材料检测实验室
AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials
Laboratory on Aeronautical Materials Testing


屏蔽效能 Shielding effectiveness

检测报告 Test Report

报告单编号 Report No.: JC202606172190

报告内容 (续前页) Report contents (continued)

电磁屏蔽材料屏蔽效能



(未完待续 to be continued)

注 Note: 1) 本报告仅对来样负责; This report is responsible for the received sample only;

2) 未经许可本报告的局部复印件无效。Any duplicate of the section of the report without permission is invalid.

本实验室地点: 北京市海淀区温泉镇环山村 Address: Huanshancun, Wenquan, Haidian District, Beijing

通讯地址: 北京 81 信箱 19 分箱 邮编: 100095 P.O. Box 81-19, Beijing, 100095, P.R. China

07JCJCBG02-01-E

中国航发北京航空材料研究院 航空材料检测实验室
AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials
Laboratory on Aeronautical Materials Testing

屏蔽效能 Shielding effectiveness

检测报告 Test Report

报告单编号 Report No.: JC202606172190

报告内容（续前页）Report contents（continued）：

频率（GHz）	屏蔽效能（dB）	频率（GHz）	屏蔽效能（dB）
1	60.67	10	62.60
2	65.34	11	59.57
3	67.25	12	56.65
4	66.02	13	58.63
5	65.70	14	64.68
6	66.53	15	68.37
7	66.82	16	64.53
8	65.78	17	61.20
9	63.77	18	61.37

（未完待续 to be continued）

注 Note: 1) 本报告仅对来样负责； This report is responsible for the received sample only;

2) 未经许可本报告的局部复印件无效。 Any duplicate of the section of the report without permission is invalid.

本实验室地点：北京市海淀区温泉镇环山村 Address:Huanshancun, Wenquan, Haidian District, Beijing

通讯地址：北京 81 信箱 19 分箱 邮编：100095 P.O. Box 81-19, Beijing, 100095, P.R. China

07JCJCBG02-01-E

中国航发北京航空材料研究院 航空材料检测实验室
AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials
Laboratory on Aeronautical Materials Testing

屏蔽效能 Shielding effectiveness

检测报告 Test Report

报告单编号 Report No.: JC202606172190

报告内容 (续前页) Report contents (continued)

样品状态照片见下图所示:




图 1 JY03 全银布

以下空白

注 Note: 1) 本报告仅对来样负责; This report is responsible for the received sample only;

2) 未经许可本报告的局部复印件无效。Any duplicate of the section of the report without permission is invalid.

本实验室地点: 北京市海淀区温泉镇环山村 Address: Huanshancun, Wenquan, Haidian District, Beijing

通讯地址: 北京 81 信箱 19 分箱 邮编: 100095 P.O. Box 81-19, Beijing, 100095, P.R. China

07JCJCBG02-01-E