

# STEL S.A.

## Test report

TestID	<u>2019-05-20 09:36:51</u>	TestName	<u>Resistance to constant internal pressure</u>
Specimen count	<u>Muestras 3 - Resina PE-80 Braskem + Acc NTG y Plasjon</u>	Standard	<u>ISO1167-1996</u>
Environment	<u>Aire</u>	End_cap	<u>Type A</u>
Operator	<u>STEL</u>		

No4>>test parameter			
Material	PE	Speci fi cation	PE80
Real diameter/mm	180	Normal diameter/mm	180
Free length/mm	540	Totle length/mm	750
Test time	0100h:00m:00s	HYadYfUhi fY#	20
Wall thickness/mm	16	Condi tioning period	*\ ' \$ a] b
hoop stress/bar		Pressure/bar	21
Date_of_s	2019-05-20 09:36:51	Date_of_e	24/05/2019 01:40:44 p.m.
Type of failure	Sin fall as		
Remark	Muestras 3 - Tuberia resina PE-80 Braskem + Acc NTG y Plasjon		

