בס״ד 20-12-2023

ניסוי ייצור אספלט בתוספת אקו-בריק

	גליל 1	גליל 2	גליל 3
אקו בריק%	10%	15%	20%
צפיפות גליל	2107	2224	2122
יציבות	lb 5932	lb 4892	lb 4456
נזילות	in 11.3	in 11.0	in 13.0
ביטומן חיסכון	0.7%	0.9%	1.2%

*התערובת נבנתה על בסיס מרשל תא״צ 19 מ״מ

*צפיפות גליל למרשל 2355

מסקנות-החומר של אקו-בריק חוסך בביטומן בייצור האספלט
ומחזק את היציבות/נזילות האספלט
צפיפות הגליל ירדה בגלל תוספת האקו בריק שגרם לחללים
לגדול ממליץ בחום להמשיך למערכת מרשל מלאה עם אקו-בריק
על מנת להתאים את החומר לשוק האספלט

בברכה

גיא יחיא

טכנולוג אספלט,בטון,מחצבות