| שפיר תעשיות בע"מ | | מערכת האיכות במפעל האספלט |
|---|---|---|
| טופס מס': F-410.01/2 | גירסה:1 | בתוקף מיום: 04.03.18 |



**בדיקת בטון אספלט בשיטת מרשל**

# אספלט "1 - 75 הקשות

## חומר אקו-בריק אינובו 10%

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| סוג תערובת: | תא"צ | מזמין: | אספלט 100% | תאריך: | 18.03.24 |
| מספר מרשל: | 114 | כמות: | אגרגט 200C | אתר עבודה: | |
| בשיטה: | ר.י.פ | בודק: | חול 200C | שעה: | |
| | | | | טמפ': | |

**PG68**

| מדגם מס': | 1 | | | 2 | | | 3 | | | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גליל מס' | 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| משקל גליל (גרם) | 1096 | 1100 | 1100 | | | | | | | |
| משקל גליל במים (גרם) | 620 | 624 | 628 | | | | | | | טמפ' הדוק |
| משקל גליל רווי יבש פנים (גרם) | 1101 | 1105 | 1105 | | | | | | | 140+5 |
| נפח הגליל (סמ"ק) | 481 | 481 | 477 | | | | | | | |
| צפיפות (ק"ג/מ"ק) | 2279 | 2287 | 2306 | | | | | | | עוצמת הדוק |
| צפיפות ממוצעת (ק"ג/מ"ק) | **2284** | צ. MAX ##### | | צ. MAX | | | צ. MAX | | | 75 |
| אחוז חלל (%) | | | | | | | | | | הקשות |
| מקדם תיקון לנפח | 1.14 | 1.14 | | | | | | | | |
| קריאת שעון יציבות | 7680 | 6471 | | | | | | | | Kמים = |
| יציבות (ליב') | 8755 | 7377 | 84% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.997075 |
| קריאת שעון נזילות | 262 | | | | | | 0 | | | G= |
| נזילות ("0.01) | 10.3 | | | | | | | | | #DIV/0! |

## אקסטרקציה

| מדגם מס': | 1 | 2 | 3 | הערות |
|---|---|---|---|---|
| משקל החומר לפני הבדיקה | 2047.6 | | | צפיפות במרשל |
| משקל הניר לפני המיצוי | 61 | | | 2362 |
| משקל הנייר אחרי המיצוי | 63.9 | | | אחוז חלל |
| הבדל במשקל הנייר | 2.9 | | 0 | 3-6 |
| משקל החומר אחרי המיצוי | 1950.4 | | | G=2644 |
| משקל החומר הכללי | 1953.3 | | 0 | בטומן |
| משקל הביטומן | 94.3 | | 0 | 4.3 |
| אחוז הביטומן בתערובת | **4.6** | | **#DIV/0!** | |

## דירוג

| קו דירוג | | 100 | 89 | 73 | 65 | 49 | 33 | 22 | 16 | 9.5 | 5.5 | ביטומן |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| נפה ב-מ"מ | | 25 | 19 | 12.5 | 9.5 | 4.75 | 2 | 0.85 | 0.425 | 0.18 | 0.075 | |
| נפה ב-אינץ' | | **1"** | **3/4"** | **1/2"** | **3/8"** | **#4** | **#10** | **#20** | **#40** | **#80** | **#200** | 4.3% |
| משקל נשאר | | | 195 | 445 | 634 | 968 | 1315 | 1697 | 1861 | 1906 | 1920 | |
| משקל עובר | 1953 | | 1758 | 1508 | 1319 | 985 | 638 | 256 | 92 | 47 | 33 | 4.6 |
| אחוז עובר | | **100** | **90** | **77** | **68** | **50** | **33** | **13** | **5** | **2.4** | **1.7** | |
| משקל נשאר | | | | | | | | | | | | |
| משקל עובר | | | | | | | | | | | | |
| אחוז עובר | | | | | | | | | | | | |
| משקל נשאר | | | | | | | | | | | | |
| משקל עובר | | | | | | | | | | | | #DIV/0! |
| אחוז עובר | | | | | | | | | | | | |

צפיפות מקסימלי תאורטית

| | | |
|---|---|---|
| מישקל המידגם באויר | | |
| מישקל מידגם+קופסהבמים לאחרי ואקוום | | |
| מישקל הקופסה במים | 260 | |
| מישקל המידגם במים | -260 | 0 |
| נפח מידגם | 260 | 0 |
| צפיפות תאורטי | 0 | |
| צפיפות אפקטיבית | #DIV/0! | |

יעקב (ג'קי) גטו
טכנולוג מחצבות אספלט
שפיר תעשיות בע"מ
054-2929804

| שם בקר אספלט: | דלאלין לאקה | חתימה: |
|---|---|---|