דו"ח בדיקה מספר 7211900735

פרטי ההזמנה

שם המזמין : אקו בריק אינוביו

מענו : החשמונאים 103 תל אביב

תאריך ההזמנה: 25/04/2022

תאור המוצר

אריחים העשויים לדברי המזמין מפסולת ממחוזרת
סימון היחידות:
280-2 : מידות: 300X300X50 (מ"מ), גוון: שחור – לבדיקות חוזק, עמידות בסגריה בוערת והכתמה.
256-2 : מידות: 300X300X50 (מ"מ), גוון: חום בהיר – לבדיקת ספיגות ומשקל מרחבי.

פרטי הנטילה

הדוגמאות התקבלו בתאריך: 12/04/2022 **הנוטל: בא כח המזמין**

מהות הבדיקה

1. בדיקת סעיפים: 4.4 – ספיגות כוללת, 4.6 – מסה מרחבית, 4.8.1 – חוזק הלחיצה, 4.8.2 – חוזק הכפיפה תחילי, של התקן הישראלי ת"י 1872 חלק 1: "חיפוי באבן מלאכותית: יחידות אבן מלאכותית", 03/2008.
2. בדיקת סעיפים: 4.7 – עמידות בסיגריה בוערת, 4.12 – עמידות בהכתמה של התקן הישראלי 4491 לוחות אבן פולימרית למשטחי עבודה" 12/1999. ג.ת. מס' 08/2002.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה

פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

שם הבודק: גיא יפעתי תפקיד: עובד מעבדה

19/05/2022
תאריך חתימה

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מספר 7211900735

ת"י 1872/1				
שם דגם	מס' סעיף	התכונה הנבדקת	דוגמה 1	דוגמה 2	דרישות
280-2	4.4	ספיגות כוללת (%)	0.7	0.6	מקס': 20%+ הצהרת יצרן
280-2	4.6	מסה מרחבית (ק"ג/מ"ק)	1302	1415	(1200< ρ ≤ 2000) אבן מלאכותית בינונית.
280-2	4.8.1	חוזק הלחיצה (מגפ"ס)	16.5	-	
280-2	4.8.2	חוזק הכפיפה (מגפ"ס)	5.4	5.5	החוזק הממוצע של דוגמות הבדיקה לא יהיה קטן מחוזק הממוצע המוצהר ע"י היצרן. חוזק של דוגמה בודדת לא יהיה קטן מ- 80% מחוזק הממוצע

ת"י 4491				
שם דגם	מס' סעיף	התכונה הנבדקת	דוגמה 1	דרישות
280-2	4.7	עמידות בסיגריה בוערת	הופיע כתם אשר לא ניתן להסרה	מותר כתם הניתן להסרה.

ת"י 4491					
שם דגם	מס' סעיף	התכונה הנבדקת	שם החומר	תוצאות הבדיקה		דרישות
				לאחר 30 דק'	לאחר 24 שעות	
280-2	4.12	עמידות בהכתמה	1. יין שולחני אדום	ללא כתם	ללא כתם	לא יופיעו כתמים
			2. תמיסת נתרן תת-כלוריתי	ללא כתם	ללא כתם	
			3. אבקת ניקוי	ללא כתם	ללא כתם	
			4. קוטל חרקים ביתי	ללא כתם	ללא כתם	
			5. חומצה ציטרית 5%	ללא כתם	ללא כתם	
			6. תמיסת קפה	ללא כתם	ללא כתם	
			7. תמיסת תה	ללא כתם	ללא כתם	
			8. שמן מאכל	ללא כתם	ללא כתם	
			9. חומר הברקה למדיח	ללא כתם	ללא כתם	
			10. מיץ	ללא כתם	ללא כתם	
			11. משקאות תוססים	ללא כתם	ללא כתם	
			12. אצטון	ללא כתם	ללא כתם	
			13. דיו נמסה במים	ללא כתם	ללא כתם	
			14. דיו של עט כדורי	ללא כתם	ללא כתם	
			15. שפתון	ללא כתם	ללא כתם	
			16. עפרון אפור	ללא כתם	ללא כתם	
			17. חרדל	ללא כתם	ללא כתם	
			18. קטשופ	ללא כתם	ללא כתם	
			19. חומץ מאכל	ללא כתם	ללא כתם	

סוף דו"ח הבדיקה