01

ARGAMASSAS

Argamassa Polimérica Cola Blocos e Tijolos

Assentamento de alvenaria de vedação · pronta para uso

DADOS DE FÁBRICA

DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica de alto desempenho, pronta para uso, para assentamento de blocos e tijolos em alvenaria de vedação. Dispensa água, areia, cal, cimento e qualquer mistura em obra: é aplicada diretamente da embalagem, em cordões, com o bico dosador. Aplicação limpa, rápida e com consumo muito inferior ao da argamassa convencional.

INDICAÇÕES DE USO

- Assentamento de blocos de concreto, cerâmicos, argilosos ou similares (alvenaria de vedação)
- Juntas de concretagem
- União de soleiras executadas in loco sobre pavimentos de concreto
- Fixação de chumbadores, calhas e guias
- Colagem de elementos pré-moldados

MODO DE APLICAÇÃO

1. Execute a primeira fiada com argamassa convencional, nivelada e no prumo.
2. Os blocos devem estar limpos, secos, sem poeira e com faces regulares.
3. Corte o bico dosador e aplique dois cordões contínuos sobre a face horizontal do bloco.
4. Assente o bloco seguinte pressionando levemente; corrija prumo e nível de imediato.
5. Não aplique sobre blocos molhados nem sob chuva.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Indicada para alvenaria de vedação. Para alvenaria estrutural, consulte o departamento técnico.
- Blocos irregulares ou de tamanhos diferentes reduzem o rendimento e exigem correção com argamassa convencional.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	1,5 a 2,0 kg/m² de parede
Uso	Interno e externo
Densidade	1,85 g/cm³
Sistema	Polimerização
Cor	Cinza RAL 7030 · Branco (RAL a confirmar)
Norma de referência	ABNT NBR 16590-1
Início de cura	10 minutos
Resistência final	A partir de 24 h (clima seco e quente)
Garantia	10 anos
Validade	12 meses (embalagem fechada)
Composição	Resinas poliméricas, cargas minerais e aditivos

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Sachê 3 kg	Cinza	HP11003	7908869000120
Barrica 25 kg	Cinza	HP11025	7908869000151
Barrica 30 kg	Cinza	HP11030	7908869000298
Barrica 40 kg	Cinza	HP11040	7908869000168
Sachê 3 kg	Branco	HP11003	7908869001073
Barrica 25 kg	Branco	HP110025	7908869001080
Barrica 30 kg	Branco	HP110030	7908869001097
Barrica 40 kg	Branco	HP110040	7908869001103

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.