05

ARGAMASSAS

Argamassa Base Coat

Camada base para placas cimentícias e sistemas de fachada

DADOS DE REFERÊNCIA DE MERCADO

DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica pronta para uso, formulada como camada base (base coat) sobre placas cimentícias e painéis de fachada, para embutir tela de fibra de vidro e regularizar a superfície antes do acabamento final. Dispensa água e mistura em obra.

INDICAÇÕES DE USO

- Camada base sobre placas cimentícias (steel frame, wood frame)
- Tratamento de juntas entre placas com tela de fibra de vidro
- Regularização de superfície antes de textura, grafiato ou pintura

MODO DE APLICAÇÃO

1. A placa deve estar fixada, limpa, seca e com as juntas tratadas conforme o fabricante.
2. Aplique a 1ª demão com desempenadeira de aço e embuta a tela de fibra de vidro ainda com a massa fresca.
3. Após a secagem, aplique a 2ª demão cobrindo totalmente a tela.
4. Aguarde a cura antes do acabamento final.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Não é acabamento final: receba textura, grafiato ou pintura após a cura.
- Não indicado para superfícies sujeitas a imersão em água.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	≈ 1,0 kg/m² por demão (2 demãos: ≈ 2,0 kg/m²) REFERÊNCIA
Espessura	≥ 2 mm na camada final (duas demãos com tela) REFERÊNCIA
Densidade	≈ 1,75 g/cm³ REFERÊNCIA
Cor	Cinza · Branco
Secagem ao toque	≈ 5 h · secagem total ≈ 7 h por demão REFERÊNCIA
Liberação para acabamento	48 h após a 2ª demão REFERÊNCIA
Temperatura de aplicação	5 °C a 40 °C REFERÊNCIA
Norma de referência	ABNT NBR 15575 REFERÊNCIA
Garantia	*— definir* PREENCHER
Validade	12 meses (embalagem fechada) REFERÊNCIA
Composição	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos REFERÊNCIA

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Sachê 3 kg	Cinza	HP17003C	7908869001721
Barrica 25 kg	Cinza	HP170025C	7908869001745
Barrica 30 kg	Cinza	HP170030C	7908869001752
Barrica 40 kg	Cinza	HP170040C	7908869001769
Sachê 3 kg	Branco	HP13003B	7908869001776
Barrica 25 kg	Branco	HP170025B	7908869001783
Barrica 30 kg	Branco	HP170030B	7908869001790
Barrica 40 kg	Branco	HP170040B	7908869001806

Campos marcados como "referência" vêm de produtos equivalentes ou foram derivados da linha Hiperliga (fontes na última página); recomenda-se teste de consumo antes de imprimir em rótulo. Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.