08

ADESIVOS E COLAS

Cola Vidro

Assentamento de tijolos e blocos de vidro

DADOS DE REFERÊNCIA DE MERCADO

DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica pronta para uso para assentamento de tijolos e blocos de vidro. Aplicação limpa em cordão, sem água nem mistura, com juntas uniformes.

INDICAÇÕES DE USO

- Assentamento de tijolos e blocos de vidro em paredes, divisórias e boxes
- Uso interno e externo

MODO DE APLICAÇÃO

1. Monte a primeira fiada sobre base nivelada e firme.
2. Aplique cordões contínuos nas faces de contato dos blocos.
3. Assente e alinhe de imediato; use espaçadores se necessário.
4. Remova o excesso com pano úmido antes da cura.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Painéis acima de 1 m²: reforce com arame galvanizado ou barras a cada duas fiadas e respeite o limite de área do fabricante dos blocos.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	≈ 0,13 kg por bloco (cordão duplo) · sachê 3 kg ≈ 20 a 25 blocos 19×19×8 cm (≈ 1 m²) REFERÊNCIA
Largura de junta	2 a 5 mm (rejuntar após a cura) REFERÊNCIA
Densidade	≈ 1,85 g/cm³ REFERÊNCIA
Cor	Cinza
Início de cura	10 minutos REFERÊNCIA
Rejuntamento	Após 24 h REFERÊNCIA
Resistência final	A partir de 24 h · proteger de chuva e sol por 48 h REFERÊNCIA
Garantia	*— definir* PREENCHER
Validade	12 meses (embalagem fechada) REFERÊNCIA
Composição	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos REFERÊNCIA

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Sachê 3 kg	Cinza	GF12003C	7908869002094

> Campos marcados como “referência” vêm de produtos equivalentes ou foram derivados da linha Hiperliga (fontes na última página); recomenda-se teste de consumo antes de imprimir em rótulo. Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.