03

ARGAMASSAS

Reboco Polimérico

Revestimento final cinza ou branco · dispensa chapisco e reboco tradicional

DADOS DE FÁBRICA

DESCRIÇÃO

Reboco polimérico pronto para uso, aplicado em camada fina diretamente sobre a alvenaria. Substitui chapisco, emboço e reboco convencional em uma única etapa, entrega acabamento final cinza ou branco e deixa a parede impermeabilizada. Pintura opcional. Flexível, aceita emendas, não desbota, lavável.

INDICAÇÕES DE USO

- Revestimento sobre bloco cerâmico ou de concreto
- Revestimento sobre tijolos em geral (cerâmico, concreto, ecológico, refratário)
- Revestimento sobre placas de gesso, madeira e cimentícias (drywall, wood frame)
- Uso interno e externo

MODO DE APLICAÇÃO

1. Remova sobras secas de argamassa convencional, poeira e partes soltas; a base deve estar firme.
2. Com desempenadeira de aço, aplique a 1ª demão em camada fina e uniforme.
3. Aguarde a secagem antes da 2ª demão — aplicada lisa (desempenadeira) ou com rolo de textura.
4. Para engrossar em bases irregulares, use 2 a 3 demãos, sempre com secagem entre elas; camada única espessa pode escorrer.
5. Após a cura, aceita lixa e pintura convencional.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Camada fina: não corrige grandes imperfeições nem falta de prumo da alvenaria.
- Tijolos de tamanhos diferentes exigem mais de uma demão.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	1,5 a 3,0 kg/m² (≈ 1,5 kg/m² por demão)
Espessura por demão	1 a 2 mm (liso / rolo de textura)
Densidade	1,70 g/cm³
Cor	Cinza RAL 7030 · Branco RAL 9003
Norma de referência	ABNT NBR 15575
Secagem por demão	Início em 5 min · término em 30 min
Cura	6 h (25 %) · 12 h (50 %) · 18 h (75 %) · 24 h (100 %)
Garantia	10 anos
Validade	12 meses (embalagem fechada)
Composição	Resinas poliméricas, cargas minerais e aditivos

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Sachê 3 kg	Cinza	MM13003C	7908869000403
Barrica 25 kg	Cinza	MM130025C	7908869000410
Barrica 30 kg	Cinza	MM130030C	7908869000427
Barrica 40 kg	Cinza	MM130040C	7908869000434
Sachê 3 kg	Branco	MM13003B	7908869000496
Barrica 25 kg	Branco	MM130025B	7908869000502
Barrica 30 kg	Branco	MM130030B	7908869000489
Barrica 40 kg	Branco	MM130040B	7908869000519

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.