12

REJUNTES

Rejunte Polimérico Premium — Pronto para Uso

Base polimérica · áreas secas e molhadas

DADOS DE REFERÊNCIA DE MERCADO

DESCRIÇÃO

Rejunte em pasta à base de polímeros, pronto para uso, para rejuntamento de porcelanatos, cerâmicas, pastilhas e pedras em áreas internas e externas, inclusive molhadas. Mais flexível que o rejunte cimentício, resistente à água, cor uniforme e fácil de aplicar e limpar.

INDICAÇÕES DE USO

- Porcelanato, cerâmica, pastilha e pedras
- Banheiros, cozinhas, lavanderias e áreas externas

MODO DE APLICAÇÃO

1. As juntas devem estar limpas, secas e livres de poeira e argamassa colante.
2. Homogeneíze o produto e aplique com desempenadeira de borracha, em diagonal às juntas.
3. Remova o excesso e aguarde o início da secagem.
4. Limpe com esponja levemente umedecida; finalize com pano seco após a secagem.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Nunca limpe com produtos ácidos (ácido muriático). Em superfícies foscas, antiderrapantes ou decoradas, teste antes.
- Não indicado para piscinas ou imersão permanente em água.
- Adquira todo o rejunte da obra em um único lote para uniformidade de cor.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base	Polimérica (resinas acrílicas, cargas minerais, pigmentos inorgânicos)
Cores	Branco · Cinza Platina · Palha · Areia · Preto
Largura de junta	1 a 4 mm REFERÊNCIA
Rendimento	3 a 5 m²/kg (porcelanato 60×60, junta 2–3 mm)
Densidade	≈ 1,80 g/cm³ REFERÊNCIA
Rejuntar após o assentamento	72 h (argamassa colante convencional) REFERÊNCIA
Limpeza final	Após 24 h REFERÊNCIA
Liberação ao tráfego e à água	24 h REFERÊNCIA
Temperatura de aplicação	5 °C a 30 °C REFERÊNCIA
Validade	12 meses (embalagem fechada)

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Balde 1 kg	Branco	HP16001	7908869002117
Balde 1 kg	Demais cores	— definir SKU	— sem EAN

Campos marcados como “referência” vêm de produtos equivalentes ou foram derivados da linha Hiperliga (fontes na última página); recomenda-se teste de consumo antes de imprimir em rótulo. Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.