06

ARGAMASSAS

Revestimento Polimérico para EPS

Proteção e acabamento de molduras e placas de EPS

DADOS DE REFERÊNCIA DE MERCADO

DESCRIÇÃO

Revestimento polimérico pronto para uso, desenvolvido para cobrir e proteger peças de EPS (isopor) — molduras, sancas, placas e elementos decorativos — criando uma casca rígida e aderente que aceita pintura e acabamento.

INDICAÇÕES DE USO

- Revestimento de molduras, sancas e rodatetos de EPS
- Proteção de placas de EPS em fachadas e paredes
- Base para pintura sobre elementos de EPS

MODO DE APLICAÇÃO

1. A peça de EPS deve estar limpa, seca e livre de poeira.
2. Aplique com desempenadeira, espátula ou pincel em camada uniforme cobrindo toda a superfície.
3. Em peças expostas, aplique uma 2ª demão após a secagem da 1ª.
4. Após a cura, lixe levemente e pinte.

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Em molduras externas, aplique tela de fibra de vidro embutida na 1ª demão para reforço nas emendas.
- Não aplique solventes sobre o EPS; o produto é à base de água e não ataca o isopor.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	≈ 1,5 kg/m² por demão · sachê 3 kg ≈ 1 m² em 2 demãos (≈ 10 m lineares de moldura com 10 cm de desenvolvimento) REFERÊNCIA
Espessura por demão	1 a 2 mm REFERÊNCIA
Densidade	≈ 1,70 g/cm³ REFERÊNCIA
Cor	Cinza · Branco
Secagem por demão	Início em 5 min · término em 30 min REFERÊNCIA
Cura	24 h (100 %) REFERÊNCIA
Pintura sobre o produto	Após 24 h REFERÊNCIA
Garantia	*— definir* PREENCHER
Validade	12 meses (embalagem fechada) REFERÊNCIA
Composição	Emulsão acrílica, cargas minerais inertes e aditivos REFERÊNCIA

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Sachê 3 kg	Cinza	HP18003C	7908869001899
Sachê 3 kg	Branco	HP18003B	7908869001936

> Campos marcados como “referência” vêm de produtos equivalentes ou foram derivados da linha Hiperliga (fontes na última página); recomenda-se teste de consumo antes de imprimir em rótulo. Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.