02

REPAROS E CORREÇÕES

Argamassa Sela Trinca e Pequenos Reparos

Veda fissuras e trincas · interno e externo

DADOS DE FÁBRICA

DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica pronta para uso, formulada para selar trincas e fissuras e executar pequenos reparos em alvenaria e reboco. Impermeável, flexível, aceita emendas, não desbota, é lavável e de alta resistência. Não necessita de água nem de mistura.

INDICAÇÕES DE USO

- Selagem de trincas e fissuras em paredes, reboco e muros
- Pequenos reparos em alvenaria antes da pintura
- Uso interno e externo

MODO DE APLICAÇÃO

1. Abra a trinca em “V” com ferramenta apropriada e remova partes soltas e poeira.
2. Preencha a fissura apertando o sachê/aplicador até completar todo o volume.
3. Dê o acabamento com espátula, nivelando com a superfície.
4. Após a cura, lixe se necessário e aplique o acabamento (massa, textura ou tinta).

LIMITAÇÕES E CUIDADOS

- Trincas estruturais ou ativas (com movimentação) exigem avaliação da causa antes do reparo.
- Armazene em local coberto, seco e ventilado, na embalagem original fechada, entre 5 °C e 35 °C.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Em contato com os olhos, lave com água em abundância.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Rendimento	Variável conforme largura e profundidade da fissura
Densidade	1,85 g/cm³
Cor	Cinza RAL 7030 · Branco
Norma de referência	ABNT NBR 16590-1
Início de secagem	12 minutos
Resistência final	A partir de 24 h
Garantia	10 anos
Validade	12 meses (embalagem fechada)
Composição	Resinas poliméricas, cargas minerais e aditivos

EMBALAGENS

EMBALAGEM	COR	SKU	EAN
Sachê 3 kg	Cinza	HP12003C	7908869000144
Barrica 25 kg	Cinza	HP12025C	7908869000373
Bisnaga 1 kg	Branco	HP12001B	7908869001202
Sachê 3 kg	Branco	HP12003B	7908869001219
Barrica 25 kg	Branco	HP12025B	7908869001226

> Os tempos de secagem e cura são referências para 25 °C e 60 % UR e variam com clima, substrato e espessura aplicada.