NOTA INTERNA (remover antes de publicar): os dados técnicos desta versão foram preenchidos com valores de referência de mercado para massa corrida PVA de uso interno. Validar com o fabricante/laboratório (composição, teor de sólidos, densidade, rendimento, validade e embalagens) antes da publicação final.

SOBRE O PRODUTO

Massa niveladora à base de resina PVA, de fácil aplicação e lixamento, indicada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em paredes e tetos de ambientes internos, proporcionando superfície lisa e uniforme para o acabamento final com tintas látex PVA ou acrílicas. Formulada com cargas minerais selecionadas, apresenta excelente aderência, baixo desprendimento de pó no lixamento e ótima cobertura, reduzindo o consumo de tinta de acabamento.

INFORMAÇÕES GERAIS

Linha	Massa Corrida
Uso	Interno (paredes e tetos)
Cor	Branca
Acabamento	Fosco, liso
Classificação	ABNT NBR 11702 — Tipo 4.5.1 (massa niveladora para interiores)
Embalagem	Balde plástico 25 kg e galão plástico 5,8 kg
Validade	24 meses (embalagem fechada, sem uso, nas condições de armazenamento indicadas)

COMPOSIÇÃO

Massa à base de água, resina de acetato de polivinila (PVA), cargas minerais inertes, espessantes, dispersantes, preservantes e aditivos. Isenta de metais pesados.

DADOS TÉCNICOS

Propriedade	Valor
Resina	Acetato de polivinila (PVA)
Teor de sólidos (massa)	70 a 75%
Densidade	1,70 a 1,80 g/cm³ (a 25 °C)
Viscosidade	Pastosa — 38.000 a 45.000 cps (viscosímetro Brookfield)
pH	7,5 a 9,0
Aspecto	Pastoso, homogêneo, branco
Aspecto seco	Liso, fosco
Solvente / limpeza	Água
Espessura por demão	Até 0,5 mm (camadas finas)

Propriedades: fácil aplicação e espalhamento, excelente lixabilidade, baixa retração, boa aderência sobre superfícies minerais e tintas PVA, não inflamável, baixo odor, livre de solventes orgânicos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, gordura, óleo, mofo, partes soltas ou mal aderidas. Rebocos novos devem ter cura mínima de 28 dias. Siga as etapas:

- **Reboco novo ou superfícies porosas:** aplicar uma demão de fundo preparador ou selador acrílico, aguardar a secagem e então aplicar a massa.
- **Superfícies já pintadas em bom estado:** lixar levemente para quebrar o brilho, remover o pó e aplicar a massa diretamente.

- **Pintura descascando ou com partes soltas:** raspar ou lixar até remover todo o material mal aderido; aplicar fundo preparador.
- **Mofo:** lavar com solução de água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem completa.
- **Gesso e drywall:** aplicar fundo preparador de paredes antes da massa.
- **Trincas e buracos:** corrigir previamente com massa de reparo adequada.

DILUIÇÃO

Pronta para uso. Caso necessário, diluir com até 5% de água limpa para facilitar a aplicação com rolo ou desempenadeira. Homogeneizar bem antes de usar.

APLICAÇÃO

Item	Especificação
Ferramentas	Desempenadeira de aço, espátula ou rolo de espuma de baixa densidade
Demãos	2 a 3 demãos finas, em sentidos cruzados
Intervalo entre demãos	Mínimo 3 horas (a 25 °C e 60% UR)
Lixamento	Lixa d'água nº 180 a 220 entre demãos; nº 220 a 320 para acabamento final
Pintura sobre a massa	Após 24 horas da última demão; remover todo o pó do lixamento
Temperatura de aplicação	10 °C a 35 °C; umidade relativa do ar abaixo de 85%

- Aplicar camadas finas e uniformes — camadas espessas retardam a secagem e podem trincar.
- Aguardar a secagem completa de cada demão antes de lixar e reaplicar.
- Não aplicar sobre superfícies úmidas, em dias chuvosos ou com previsão de chuva.
- Não aplicar em ambientes externos nem em áreas sujeitas a umidade constante (boxes, áreas molhadas) — para esses casos utilizar massa acrílica.

SECAGEM

Etapa	Tempo
Ao toque	1 hora
Entre demãos	3 horas
Lixamento	Após 3 a 4 horas da demão
Pintura sobre o produto	24 horas

Tempos de referência a 25 °C e 60% de umidade relativa. Temperaturas baixas, alta umidade ou camadas espessas aumentam consideravelmente o tempo de secagem.

RENDIMENTO

Consumo por demão: 0,5 a 0,7 kg/m², variando conforme a rugosidade, absorção e irregularidade da superfície, espessura da camada e técnica de aplicação.

Embalagem	Rendimento por demão	Rendimento com 2 demãos
Balde 25 kg	35 a 50 m²	17 a 25 m²
Galão 5,8 kg	8 a 11 m²	4 a 5,5 m²

ARMAZENAMENTO

- Manter a embalagem fechada, em local coberto, seco, ventilado e ao abrigo do sol.
- Temperatura de armazenamento entre 5 °C e 35 °C. Não deixar congelar.

- Após aberta, fechar bem a embalagem e consumir no menor prazo possível.
- Empilhamento máximo conforme indicação da embalagem.

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

- Produto à base de água, não inflamável. Não classificado como perigoso conforme ABNT NBR 14725-2 (confirmar FDS).
- Utilizar EPIs: luvas, óculos de proteção e máscara contra pó durante o lixamento.
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar orientação médica.
- Não descartar resíduos ou embalagens em rede de esgoto, cursos d'água ou solo. Descartar conforme legislação ambiental vigente.
- Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) do produto.

OBSERVAÇÕES

A massa corrida PVA não é lavável e não deve ser utilizada como acabamento final; é obrigatória a pintura de acabamento sobre a superfície emassada. Superfícies com alta absorção ou muito irregulares exigem preparo prévio com fundo preparador e podem demandar demãos adicionais, com aumento proporcional do consumo.

As informações contidas neste boletim são orientativas, dadas de boa-fé, e representam o melhor de nosso conhecimento. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

GRANFINALLE

[Razão social • CNPJ • Endereço • Registro CRQ e químico(a) responsável • Canais de atendimento]