Ra 12.5

A–A

370.5

342.5

Ø35 H7（合件上加工，见 WQLS-HSG-P）

Ø32 H7（合件上加工）

37.5

(200)

2 × Ø12 H7

⊥ | 0.02/100 | C

Ra 1.6

C

▱ | 0.02

4 × M4-6H ↧7

138.4

56.4

4 × M10-6H ↧18，底孔 ↧22（仰视）

2 × Ø9 H7 ↧12（合箱后配铰 1:50 锥销孔）

技术要求

1. 铸件材料 HT250（GB/T 9439），硬度 190–240 HBW；铸件尺寸公差 DCTG9、几何公差 GCTG7（GB/T 6414）。
2. 未注铸造圆角 R3–R5，拔模斜度 1°；铸件经两次去应力退火（铸后、粗加工后，550 °C）。
3. 铸件不得有裂纹、冷隔；加工面上不得有气孔、砂眼、缩松；首件 X 光检查（部位见铸造工艺）。
4. 未注尺寸公差 GB/T 1804-m；未注几何公差 GB/T 1184-K。
5. 接合面为基准 C。本件只精加工接合面 C、针杆两孔和压脚杆两孔（同一次装夹，工艺规程工序 50）；上轴两孔、电机止口与端面、面板口端面、螺孔在合箱后的合件上加工（合件图 WQLS-HSG-P），本件上这些处只粗加工、单边留 0.5。
6. 压脚杆两孔 2 × Ø12 H7（轴线 x −16、y 6，离针杆轴线 17.1），对针杆两孔公共轴线的平行度 0.03/100。
7. 上、下件配对：两工艺孔 Ø9 H7 在合件工序 70 与下件配铰 1:50 锥销孔（GB/T 117 10 × 40），上、下件打同一配对编号。
8. 非加工内表面涂防锈底漆，外表面喷漆；加工后清洗，内腔不得有残砂、切屑。

问渠数字工厂 共 1 张 第 1 张			HT250		机壳上件
			比例	数量	质量
设计	AI（问渠）	2026-11-11	1:2	1	15.7 kg
审核					
工艺					WQLS-HSG-U
批准					