2.- Determinar las proporciones para 1 m3 de los materiales en volumen y en peso de una mezcla de hormigón a ser empleado en la construcción de pilotes que estará expuesto a temperatura de -15 °C y las especificaciones son las siguientes:

- La resistencia especificada es de 270 kg/cm2, la desviación estándar es de 18 kg/cm2 y con una consistencia seca.

- Cemento Pórtland

| Propiedades            | Arena | Grava      |
|------------------------|-------|------------|
| P. específico          | 2.72  | 2.65       |
| Absorción %            | 1.2   | 0.7        |
| Contenido de humedad % | 5.0   | 0.3        |
| Modulo de finura       | 2.7   |            |
| Peso seco compactado   |       | 1520 kg/m3 |

Tamaño máximo I"



## UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL



Dosificación Paso 1: Resistencia Especificada: severa Exposición : deshielo For = 294.12 [kg/cm2] > Slump = 7.5-10 pilotes F'c = 294,12 [kg/cm2] Paso 2: Cantidad de agua P.E. cemento = 3150 [kg/m3] Tmax = 1" PHO = 175 [kg/m3] P. E. AG = 2650 [kg/m3] % ABS AS = 0.7 % 9. Aire = 6 % % HUN AG = 0.3 % PUCA6= 1520 [kg/m3] Paso 3: Relación A/C P.E. AF = 2720 [kg/m3] M.F. AF = 2,7 0.5 (per deshielo) 9. ABS AF = 1.2%. % HUMAF = 5% Pc = 175 = 350 [kg/m3] b) fc = 270 Paso 4: Cantidad Agregado Grueso \$ = 18 2.6 - 2.7 = 0.69 - x 2.6 - 2.8 0.69 - 0.672.6 -> 0.69 270+1.34 -18 = 294.12 270 + 2.33 +18 - 35 = 276.94 2.7 -> X x = 0.68 2.8 - 0.67 PAG = 1520 \* 0.68 = (033.6 [kg/m3] Paso 5: Peso Hofo Purso = 2290 [kg/m3] Paso 6: Cantidad Agregado Fino PAF = 2290 - (1033.6+350 +175) PAF = 731.4 [kg/m3] Paso 7: Dosificación por volumen Cemento: 350 /3150 = 0,111 € = 0.736 VAE = 1-0.736 A. G. 1033. 6 /2650 = 0.39 VAF = 0.264 A.F. 175 / 1000 = 0. 175 PAF = 27 20 x 0.264 6 / 1000 = 0.06 PAF = 718.08 [kg] Aire



## UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO FACULTAD NACIONAL DE INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL



