



HD | Tecnología Digital Cesantoni

Ficha Técnica Technical Specifications Piso Gres / Gres Floor Tile

Formato / Size:

55 x 55 cm / 22" x 22"

54 x 54 cm Rectificado / 21,2" x 21,2" Rectified

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

100%
Pasta Blanca



12 FACES



PEI



TTM/C



INTERIORES



BAÑOS



KITCHEN

	Separación de boquilla / Grout separation	4 mm sin rect. / 2 mm rect.									
	PE.I.	2 (Tráfico: Medio)									
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Alto / High									
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650								
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028								
	Absorción de agua / Water absorption	3 - 7 %	A.S.T.M. C373								
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028								
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4								
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484								
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026								
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378								
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137								
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M²-CAJA / FT²-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55 x 55 cm 22" x 22"</td> <td>5</td> <td>1.5 / 16.14</td> <td>29.90 / 65.91</td> </tr> </tbody> </table>		FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M ² -CAJA / FT ² -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX								
55 x 55 cm 22" x 22"	5	1.5 / 16.14	29.90 / 65.91								

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.

www.cesantoni.com.mx

contacto@cesantoni.com.mx

