



Marfil / Ivory

**HD** | Tecnología Digital Cesantoni

## Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

### Formato / Size:

60 x 120 cm Rectificado / 24" x 48" Rectified



20 CARAS  
20 FACES



PEI



TTM / B



INTERIORES  
INTERIOR



BAÑOS  
BATHROOM



COCINA  
KITCHEN



EXTERIORES  
EXTERIOR

🔗 Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | Separación de boquilla / Grout separation               | 2 mm / 1/12"                                |   |
|  | PEI.  | 4 (Tráfico: Medio - Alto)                   |   |
|  | Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture     | Medio / Medium                              |   |
|  | Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance     | Conforme / Compliant                        | A.S.T.M. C650   |
|  | Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF                 | ≥ 0.42                                      | A.S.T.M. C1028  |
|  | Absorción de agua / Water absorption                    | ≤ 3 %                                       | A.S.T.M. C373   |
|  | MOHS  | 5 - 8                                       | A.S.T.M. C1028  |
|  | Resistencia a la flexión / Breaking Strength            | ≥ 250kg / 551 lbs                           | ISO 10545-4   |
|  | Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance | Conforme / Compliant                        | A.S.T.M. C484   |
|  | Resistencia a helada / Frost Resistance                 | Conforme / Compliant                        | A.S.T.M. C1026  |
|  | Resistencia a las manchas / Stain Resistance            | Conforme / Compliant                        | A.S.T.M. C1378  |
|  | Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance         | Conforme / Compliant                        | ANSI A137   |
|  | Información de Embalaje / Packaging Information         | formato / size<br>60 x 120 cm 23.6" x 47.2" | pzs-caja / pcs-box<br>2<br>m²-caja / ft²-box<br>1.44 / 15.5<br>kg-caja / lbs-box<br>33.5 / 73.8 |

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.