



**HD** | Tecnología Digital Cesantoni

## Ficha Técnica Technical Specifications **SUPER GRES / SUPER GRES Tile**

### Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified



Link: [Pasta blanca vs. Pasta Roja](#)

**100%  
Pasta  
Blanca**

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"										
	PE.I.	3 (Tráfico: Medio)										
	Tono y Textura Mezclada / Shade and Texture Mixture	Medio / Medium										
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650									
	Coeficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028									
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373									
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028									
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4									
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484									
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026									
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378									
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137									
	Información de Embalaje / Packaging Information	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMATO / SIZE</th> <th>PZS-CAJA / PCS-BOX</th> <th>M<sup>2</sup>-CAJA / FT<sup>2</sup>-BOX</th> <th>KG-CAJA / LBS-BOX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 x 90 cm 18" x 36"</td> <td>4</td> <td>1.63 / 17.54</td> <td>33.70 / 72.75</td> </tr> </tbody> </table>			FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75
FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX									
45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33.70 / 72.75									

Cesantoni S.A. de C.V. certifica que los resultados anteriores fueron obtenidos en análisis de laboratorio elaborado por el departamento de Control de Calidad. Cesantoni certifies that the above results were obtained in laboratory testing performed by the quality control department.